

# PA9T 日本可乐丽尼龙 G1350H 本色高温尼龙 电子电器

产品名称	PA9T 日本可乐丽尼龙 G1350H 本色高温尼龙 电子电器
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本可乐丽 型号:G1350H
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

PA9T概念：

PA9T高耐热性聚酰胺树脂9T又称尼龙9T，PA9T是可乐丽GENESTAR事业部(Kuraray Co Ltd Genestar Division)，运用独自之单体合成的高耐热尼龙树脂，具有芳香环（苯环）和脂肪族（长烃链）特殊化学构造。

PA9T特性：

具有优异的耐热性，低吸水性（1%，其它常见高温尼龙为2.6%以上），高耐磨性，高尺寸稳定性，容易成型。

PA9T应用：

适用于需过SMT之电子连接器（特别适合无铅锡焊）、汽车部件，广泛应用于计算机、数码相机、手机等。

PA9T工艺：

干燥条件：< Genestar > 将含水率管理1000ppm以下。结晶速度快，冷却时间短包装材料使用了铝制防湿袋，开封后可立即进行成型加工。但是，开封后自然放置的颗粒会因吸湿而导致含水量上升，需要进行

重新干燥。关于重新干燥的条件，如果使用热风干燥机，则请以120 、5小时左右为参考标准。此外，干燥温度的上限推荐140 、干燥时间推荐24小时以内。成型条件：熔点：306 推荐料筒温度：310-330  
玻璃转化温度：125 推荐模具温度130-140 。

温馨提示您:

因本页面展示有限无法完全描述产品更多相关信息；塑胶原料行情每天每时波动较大无法及时更新，个别货物可能存在新旧包装，请亲们理解！

产品信息和近期价格请您及时来电！