

# 十堰凹凸滚字轮 瑞丰一站式供应商 凹凸滚字轮大小

产品名称	十堰凹凸滚字轮 瑞丰一站式供应商 凹凸滚字轮大小
公司名称	齐河瑞丰钢字雕刻有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	0534-5678901
联系电话	15621202528 15621202528

## 产品详情

Cr12MoV钢是碳钼莱体钢.其碳含Cr12钢低很多，且加了钼、钒元素，使钢的热加工性能、冲击韧度和碳化物分布都得到了明显改善。该钢具有较好的耐磨性、淬透性、淬硬性、强韧性、热稳定性、抗压强度，凹凸滚字轮用处，以及微变形、综合性能优良和广泛的适应性。受热软化温度为520 。截尺在4mm以下可以完全淬透，该钢的耐磨性股低合具钢3~4倍，淬体积变形。淬硬深度:油淬200~300mm。在结晶过程中形成了共晶网状碳化物(其中碳化物质分数为20%左右，共晶温度约为1150 °C)，这些碳化物都很硬、很脆。虽经开坯轧制，碳化物有?定程度的破碎，但碳化物沿轧制?向呈带状、?状、块状、堆集状分布，偏析程度随钢材直径增严重[1]

含铬15%~30%。其耐蚀性、韧性和可焊性随含铬量的增加而提高，物应力腐蚀性能优于其他种类不锈钢，属于这一类的有Cr17、Cr17Mo2Ti、Cr25，Cr25Mo3Ti、Cr28等。铁素体不锈钢因为含铬量高，凹凸滚字轮厂家，耐腐蚀性能与性能均比较好，但机械性能与工艺性能较差，多用于受力不大的结构及作钢使用。这类钢能抵抗大气、盐水溶液的腐蚀，并具有高温性能好、热膨胀系数小等特点，食品工厂设备，也可制作在高温下工作的零件，如燃气轮机零件等。

普通等温球化退火规范850~870 °C × 3~4h，炉冷，740~760 °C × 4-5h，出炉空冷。硬度 241HBW，共晶碳化物等级 3级球化退火规范退火温度850~870 ，保温时间2~4h，以30 °C/h冷速炉冷到500~600 °C，出炉空冷。等温温度730~750 °C，十堰凹凸滚字轮，等温时间4~6h，炉冷到500~600 °C，出炉空冷，硬度217~269HBw。普通淬?规范淬?温度950~1000电，油冷，淬?硬度 60HRC。真空淬?、回?规范预热温度500~550 ，真空度0.1Pa，淬?温度960~980 °C，真空度1~10Pa，凹凸滚字轮大小，冷却介质:油或N2?，回?温度80~240 °C，硬度60~64HRC。[1]

十堰凹凸滚字轮-瑞丰一站式供应商-凹凸滚字轮大小由齐河瑞丰钢字雕刻有限公司提供。齐河瑞丰钢字

雕刻有限公司是一家从事“钢字头,钢字雕刻,钢字码,焊工钢印,滚字轮,模具制造”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“瑞丰钢字”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使瑞丰钢字在加工中心中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!