

汕头JS复合型防水涂料施工工艺

产品名称	汕头JS复合型防水涂料施工工艺
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉 柔韧性:A 产地:广州市
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

产品特点

- (1) 聚合物改性：对各基底的粘结力。
- (2) 透气不渗水：表面透气，可以阻止水蒸气压力的形成，同时又不渗水，防水性能好。
- (3) 柔韧性好：能受轻微震动及不大于2-3mm宽位移（柔韧性防水）。
- (4) 耐候性强：适用范围广，可以用于曝露的环境，如天面等。
- (5) 施工简便：基于是水泥型产品，防水层之上可直接铺贴瓷砖，抹灰或油漆。
- (6) 潮湿区域可以施工：由于涂料必须透过水的作用渗透到基面内部，因此潮湿基面也可以施工，如混凝土干燥，施工前必须用水淋湿。
- (7) 环保：可以直接涂刷至饮水的水池里。
- (8) 危险性：非易燃材料，无腐蚀性。

施工流程

配制防水涂料 涂底层防水涂料 细部附加层 涂刷表层防水层 自检、清扫 第1次试水
面层施工 第二次试水 质量验收

1. 涂底层涂料

将已搅拌好的底层涂料，用滚刷涂刷于基层。

要求涂刷均匀不漏底，待涂层干燥后，再进行下一道工序。防水涂料配合比为：I型

底层涂料按重量为：液料：粉料

：水=10:7-10:14；I型中、面层涂料按重量为：液料：粉料：水=10:7-10:0-2

2. 节点附加层

对容易发生渗漏部位如阴阳角、排水沟处，应进行密封或加强处理，即增加一层低碱无纺布增强材料，其宽度不小于300mm，搭接宽度不小于100mm。

施工时先涂刷JS复合防水涂料，再铺胎体增强，再涂JS复合防水涂料。

3. 涂刷面层防水涂料

按设计要求的涂层厚度和防水涂料配合比，将配制好的I型

JS复合防水涂料，均匀地涂刷在已干固的涂层上，并与上道涂层垂直涂刷，以保证涂层厚度的均匀性，每遍涂刷量以0.8-1.0kg/

m²为宜，多遍涂刷以达到涂膜的厚度要求；其涂膜防水涂刷遍数、厚度及涂料用量为：涂料型号：“I型涂刷遍数为4遍，涂料用量约4kg/

m²，涂膜总厚度2mm”。

注：1 涂料用量为液料和粉料原材料的用量，不含稀释加水量；