

# 长沙市安全梯笼、爬梯、平面、圆柱钢模板出租

产品名称	长沙市安全梯笼、爬梯、平面、圆柱钢模板出租
公司名称	湖北八方合赢租赁有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	平面钢模板:承台钢模板 圆柱钢模板:安全梯笼
公司地址	湖北省武汉市江夏区郑店街雷竹村咸昌工业园特3号
联系电话	13871180282

## 产品详情

长沙市圆柱平面钢模板安全爬梯询价函

因[POWERCHINA-0113001-21047]中国电建市政建设集团有限公司引江济淮工程阜阳供水项目需要，我司拟采用询价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2021年07月30日10时00分前将盖章报价文件提交至平台。

### 一、拟采购货物一览表

序号

物资材料名称

规格型号

单位

数量

1

平面钢模板

1.2\*1.5

平方

328

2

圆柱钢模板

1.6

米

1384

3

承台钢模板

1\*1.5

2453

4

安全爬梯

20

米

148

合计

4313

## 二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。该报价是一次性报价。

2、交货期：书面或电话的方式提供提货计划，供应方以提货计划供所需沥青及沥青混凝土，供货期为六个月。

3、交货地点：安徽省阜阳市颍东区插花镇新建集引江济淮工程阜阳供水项目施工现场。

4、质量标准或要求：

SBS 改性沥青（ -D ）技术要求

指标

单位

技术要求

针入度(25 , 5S , 100g)

0.1mm

30~60

针入度指数 PI

0

延度 5 , 5cm/min ,

cm

20

软化点 TR&B

60

运动粘度 135

Pa.s

3

指标

单位

技术要求

闪点

230

溶解度

%

99

弹性恢复 25

%

75

贮存稳定性离析，48h 软化点差

2.5

TFOT(或 RTFOT)后残留物

质量变化允许范围

%

± 1.0

针入度比 25

%

65

延度 5

cm

15

A 级 70 号道路石油沥青技术要求

指标

单位

技术要求

针入度(25oC , 5S , 100g)

0.1mm

60-80

针入度指数

PI

-1.0-+1.0

软化点 (R&B)

46

60 动力粘度

Pa.s

180

10 延度

cm

20

15 延度

cm

100

蜡含量 (蒸馏法)

%

2.2

闪点

260

溶解度

%

99.5

密度 (15 )

g/cm<sup>3</sup>

1.01

TFOT(或 RTFOT)后残留物

质量变化

%

± 0.8

残留针入度比 25

%

61

残留延度 10

cm

6

粘层乳化沥青技术指标

指标

单位

品种及代号

试验方法

PC-3

破乳速度

快裂或中裂

T0658

粒子电荷

阳离子 (+)

T0653

筛上残留物 ( 1.18mm 筛 )

%

0.1

T0652

粘度

恩格拉粘度计 E25

1 ~ 6

T0622

道路标准粘度计 C25.3

S

8 ~ 20

T0621

蒸发残留物

残留物含量

%

53

T0651

溶解度

%

97.5

T0607

针入度 ( 25 )

0.1mm

45 ~ 150

T0604

品种及代号

PC-3

延度 ( 15 )

cm

40

T0605



与粗集料粘附性，裹附面积

2/3

T0654

与粗、细集料拌和试验

-

贮存稳定性

1d

%

1

T0655

5d

%

5

T0655

(-5 )

无粗颗粒或结块

注：PI 值、60 动力粘度、10 延度可作为选择性指标，建议以 60 动力粘度作为施工质量检验指标。

乳化沥青的规格和用量应符合《城规范》表 8.4.2 “ 沥青路面粘层材料的规格和用量 ” 的相应规定。所使用的基质沥青标号宜与主层沥青混合料相同。

透层乳化沥青技术要求

指标

单位

品种及代号

试验方法

PC-2

破乳速度

慢裂

T0658

粒子电荷

阳离子 (+)

T0653

筛上残留物 ( 1.18mm 筛 )

%

0.1

T0652

粘度

恩格拉粘度计 E25

1 ~ 6

T0622

道路标准粘度计 C25.3

S

8 ~ 20

T0621

蒸发残留物

残留物含量

%

53

T0651

溶解度

97.5

T0607

针入度 ( 25 )

0.1mm

50 ~ 300

T0604

延度 ( 15 )

cm

T0605

与粗集料粘附性，裹附面积

2/3

T0654

与粗、细集料拌和试验

-

贮存稳定性

1d

%

T0655

5d

%

T0655

(-5 )

无粗颗粒或结块

透层油的规格应符合《城规范》表 8.4.1 “ 沥青路面透层材料的规格和用量 ”

的相应规定。

5、报价文件含以下但不限于以下内容：

5.1、供货商资质证书

5.2、垫资时间及金额

5.3、付款方式：

5.3.1、付款形式为银行转账、银行承兑汇票（电子票）、融信平台支付等。

5.3.2、在建设单位工程款到位的情况下，按月结算，买方于每个自然月开始后 15 个工作日内支付上月结算货款的

80%，工程完工后，未出现材料质量问题情况，1 年内支付至累计结算金额的 97%，质保金为结算额的 3%，质保期（质保期为自交货日算起，至买方工程整体验收合格后 2 年结束）内出现的产品质量

问题由卖方负责，在卖方所供货物无质量问题情况下，保质期届满后 30 个工作日内一次付清不计息的质保金。

5.4、交货周期：根据买方要求

5.5、物资运输保障措施

5.6、售后服务承诺书及产品的质保期：

6、响应人的资质要求：代理商需提供生产厂家资质证书及厂家授权书。

7、成交确定原则：质量和服务相等且报价优。销售商自行考察到项目施工现场运距，运费自行考虑，已全部包含在报价单价中。沥青及沥青混凝土搅拌站距所竞标段平均运距不超过 80 公里，需提供搅拌站与采购标段距离的地图截图，竞标标段地址：安徽省阜阳市颍东区插花镇新建集闸北引江济淮工程阜阳供水项目施工现场。

三、报价表

序号

材料名称

规格及型号

单位

数量

综合交货单价(元)

总价(元)

生产厂家

= \*

1

平面钢模板

AC-13

吨

328

2

圆柱钢模板

AC13SBS

吨

1384

3

承台钢模板

AC-20

吨

2453

4

安全梯笼

沥青封层

148

合计

4313

报价有效期：至供货结束。四、联系方式

采购人：中国电建市政建设集团山东公司

地址：山东省济南市天桥区北园街道滨河商务中心 A 座 1115 房间

