

POM 耐磨损级POM TG-61 原料 高耐磨

产品名称	POM 耐磨损级POM TG-61 原料 高耐磨
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POM聚甲醛 型号:TG-61 产地:韩国工程塑料
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号(注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

POM 耐磨损级POM TG-61 原料 高耐磨 POM 耐磨损级POM TG-61 原料 高耐磨 POM 耐磨损级POM TG-61 原料 高耐磨

产品性能

- (1) POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.
- (2) POM的加工温度很窄(0~215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.
- (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
- (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80~100),产品脱模时很烫,需防止手指.
- (5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,制品成型时需用控制模温
- (6) 具高机械强度和刚性
- (7) 的疲劳强度
- (8) 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳
- (9) 耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、性良好,尺寸安定性优.

