

SAM封锚砂浆价格封锚砂浆厂家

产品名称	SAM封锚砂浆价格封锚砂浆厂家
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

轨道板封锚砂浆是根据高速铁路客运专线工程建设的需要，自主研发的一种高性能混凝土轨道板专用封锚材料。本产品具有超高强

、微膨胀、粘结强度高、且对钢筋无锈蚀等特点，使用方便，操作简单，可封锚性好等特点。

一、产品特点

- 1、高强度，1天强度抗压强度 40 MPa，28天抗压强度 60 MPa，后期强度高且不倒缩。
- 2、和易性好，保持时间长，具有很好的粘聚力，封锚收面光泽美观。
- 3、微膨胀，确保浆料与灌浆部位的牢固粘结，结构密实。
- 4、耐久性能好，抗渗、抗冻、抗腐蚀性能好、钢筋无任何锈蚀。
- 5、使用方便，在工地按规定加水后即可使用。

二、施工工艺

- 1、封锚砂浆填压前，应对锚穴进行清理，不得有油污、浮浆（尘）、杂物和积水，可适当涂刷界面剂。
- 2、封锚砂浆采用强制式搅拌机拌制，搅拌机转速不宜小于180 r/min。
- 3、封锚砂浆应分层填压。采用空气锤对砂浆进行振捣，频率不小于1000 Hz，振捣力不小于6 kg，振捣次数不得少于3次，每次不

少于20 s。

4、浆料按粉料：水=1：（0.09 ~ 0.095）（重量比）配制。

5、搅拌好的封锚砂浆应在40分钟内使用完毕，不可中途加水。

6、施工完及时清洗设备。

7、严格控制加水量。

8、封锚砂浆填压时的环境温度宜为5 ~ 30。当昼夜平均气温低于5 时，应采取保温措施，保温时间不少于24 h。避免阳光直

射、雨、雪和大风环境下进行封锚作业。

三、性能指标

项目名称 性能要求

抗压强度

(MPa) 1d 40

7d 50

28d 60

(MPa) 1d 5

7d 7

28d 9

抗渗性能 P20

收缩率(%) 0.02

氯离子 不超过胶凝材料总量的0.06%

四、包装及储存

- 本产品为复合牛皮纸袋包装，净重50 公斤/ 袋。
- 须贮存于干燥通风的室内。
- 保质期6个月。