

# 陶瓷纤维绳 江苏 红润

产品名称	陶瓷纤维绳 江苏 红润
公司名称	姜堰市伦塔保温材料有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 ( ) 产地:江苏 品牌:红润
公司地址	中国 江苏 无锡市 江苏省无锡市兴源北路818号
联系电话	86 0510 82356776 13616192111

## 产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ( )	产地	江苏
品牌	红润	产品类别	窑炉工业窑炉用保温材料
材质	硅酸铝	等级	1
使用温度	1300		

由于市场浮动无常请各位客户以电话询问为准:13616192111 传真0510-82356776淘宝每天8 : -17 : 00在线有什么不明白请打手机咨询 陶瓷纤维绳系列产品是由优质陶瓷纤维加玻璃纤维或不锈钢丝加强编织而成。产品主要类型有:陶瓷纤维扭绳、陶瓷纤维圆编绳、陶瓷纤维方编绳,陶瓷纤维圆绳/方绳,陶瓷纤维松绳。广泛应用于各种高温设备的动密封、静密封;热传导系统的保温、绝热及密封;各种高温及化学侵蚀较强的环境下的隔热、密封等。陶瓷纤维线、陶瓷纤维绳、陶瓷纤维编绳、陶瓷纤维方绳、陶瓷纤维盘根、陶瓷纤维编织套、陶瓷纤维布、陶瓷纤维带 优点:

- 1) 使用温度高:长期工作温度可到1000 ,短期工作温度可达1200 ;
- 2) 抗酸碱腐蚀及耐铝、锌等侵蚀;
- 3) 导热系数低、保温性能好,且高温强度高;
- 4) 无碱玻璃纤维丝加强的陶瓷纤维制品具有良好的电绝缘性及高温电绝缘性;
- 5) 无毒、无气味,不会对人体健康造成损害。技术参数

性能指标		测试标准	测试结果
主要化学组成(%)	ai2o3	gb/t 6900.4	45-48
	fe2o3	gb/t 6900.3	0.7-1.2

	cao+na2o	gb/t 6900.9	0.43
最高使用温度 ( )		gb/t 11835	1200
平均纤维直径 ( μ m )		gb/t 5480.4	2-4
线收缩率 ( 1232 , 24h ) (%)		gb/t 11835	3.5
导热系数 ( 538 , 8pcf ) (w/m.k)		gb/t 10294	0.130
渣球含量 (%)		gb/t 5480.5	< 8.5

使用说明：玻璃纤维增强型产品适合于在600 以下的温度使用；不锈钢丝增强型产品适合于在1000 以下的温度使用。耐酸石棉绳执行标准：jc/t222-94 规格：3-38mm

烧失量：16-35%适用范围：用于各种热设备及热传导系统作保温隔热或填衬材料。石棉线 采用温石棉或混石棉纤维混合其它纤维经机纺而成,亦可并入金属丝,用于复制石棉制品,也可直接作保温隔热材料.