陶瓷纤维毯 甩丝毯 江苏

产品名称	陶瓷纤维毯 甩丝毯 江苏
公司名称	姜堰市伦塔保温材料有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	耐火温度:1580~1770 () 产地:江苏 品牌:红润
公司地址	中国 江苏 无锡市 江苏省无锡市兴源北路818号
联系电话	86 0510 82356776 13616192111

产品详情

耐火温度 品牌 材质 低温弯折 抗弯强度 拉伸强度 撕裂强度	1580~1770 红润 硅酸铝 1 1 1	()	产地 产品类别 等级 断裂伸长率 抗压强度 使用温度	江苏 硅酸铝制品 1 1 1 1300
产品信息:					

简单介绍:陶瓷纤维毯,是新型的耐火隔热材料。该产品颜色洁白、尺寸规整,及耐火、隔热、保温于一体。不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。分类温度为1050-1430。

陶纤毯

特性:

优良的热稳定性抗拉强度,低导热率,低热容量优良的隔热防火.吸音性应用范围:

工业建材窑炉,加热装置,高温管道壁衬电力锅炉,汽轮机及核电隔热高层建筑防火,隔热

产品名称项目	com	st	hp	haa	hz
分类温度()	1100	1260	1260	1360	1430
工作温度()	< 1000	1050	1100	1200	1350
颜色	白	纯白	纯白	纯白	纯白

	体积密度(kg/m3)	96128		961:	96128		96128 1		3160	128160		
	永久线收缩(%)	- 4(1000)		- 3(10	- 3(1000)		- 3(1100)		- 3(1250)		0)	
	.24小时,体积密度128/m3)											
各热	·面温度下导热系数(w/m.k)	0.09(400)0.16	0.09(400)0.16	0.09(4	00) 0.16	0.12(60	0)0.20	0.16(800)0.20	
	!	(800)	(800)	(800)0.20(100	(100)0)	(100	0)	
	体积密度128kg/m3)						0)			<u></u>		
抗拉强度(mpa)(体积密度128kg/		0.0	0.04		0.04		0.04		0.04		0.04	
	m3)	l								l		
化学	al2o3		40-44		45-46		47-49		52-55	5	39-40	
组成(al2o3+sio2		95-96		96-97		98-99		99		-	
%)	al2o3+sio2+zro2	-			-		-		-		99	
Ţ	zro2		-		-		-		-		15-17	
Ţ	fe2o3	<1.2		2	<1.0		0.2		0.2		0.2	
<u>_</u>	na2o+k2o	0.5			0.5		0.2		0.2		0.2	
	产品尺寸(mm) 常用规格:7200×610×10-50;其它规格根据用户要求制作							刮作				