

高温烘烤亮光酒瓶漆 高丰满度、附着力酒瓶漆

产品名称	高温烘烤亮光酒瓶漆 高丰满度、附着力酒瓶漆
公司名称	麻俊山(个体经营)
价格	25.00/吨
规格参数	品牌:恒浩 溶解性:油性 性能:高温玻璃漆
公司地址	中国 浙江 湖州市吴兴区 童装市场
联系电话	86 0572 7530180 13819260304

产品详情

品牌	恒浩	溶解性	油性
性能	高温玻璃漆	颜色	红
干燥时间	0.5 (h)	耐水性	3个月
保质期	12 (个月)		

8090系列玻璃酒瓶漆是单组份氨基烘烤型玻璃专用漆，其油漆树脂完全由恒浩工厂内部生产，其漆膜表面的化学反应能使漆膜于玻璃很好的结合。

漆膜实干后，水煮一个小时无明显变化，硬度达到3h，能使用利器来刻画。

高温烘烤酒瓶漆

产品组成：本产品是丙烯酸树脂和氨基树脂搭配。添加颜料、助剂和溶剂制成。

产品特性：1、此系列酒瓶漆为单组份

- 2、施工方便，干燥快，硬度高。
- 3、涂膜丰满光亮，具有极佳的装饰效果。
- 4、极佳的耐候性，耐酒精浸泡。
- 5、出色的物理机械性能及综合防护性能。

用途：玻璃酒瓶、陶瓷、口杯、工艺品等器具喷涂

性能指标：

1、涂料性能

项目	技术指标		检验方法
	透明漆	实色漆	
固体份，%	90	80	gb1725
粘度（涂-4杯），s	50~80		gb1723
贮存性（5~30）	无异常变化		一年贮存测常规指标

2、涂膜的技术指标

项目	技术指标	检验方法
漆膜外观及颜色	符合商定标准板	gb9761
干燥时间 （150）	烘干 表干，min	20-30
	实干，h	20-30
膜厚，μm	40~55	gb1764
硬度（烘干）	0.6	gb1730
光泽（60°），%	90	gb9754
柔韧性，mm	1	gb1731
附着力（划圈法），级	0	gb9286
冲击性，cm	50	gb1732
耐水性，240h	不起泡，不脱落，漆膜无变色	gb1733
耐汽油性，24h	附着力无变化	gb/t 1734
耐酸性（0.1n h2so4）24h	不起泡，不脱落，允许轻微变色	gb1763
耐碱性（0.1n naoh）24h	漆膜颜色无变化 附着力佳	gb1763
耐候性	符合型 标准	gb1865
人工加速老化，1000h		gb/t 13492

3、施工要领

工艺项目	清漆	实色漆
固化剂型号	—	--
固化剂配比（原漆/固化剂）	—	---
稀释剂型号	110-941专配	110-991专配
稀释率，%	80~120	20~50
熟化静置时间，min	—	20
喷涂粘度（涂-4杯），s	13~16	16~22
喷涂压力，mpa	0.3~0.5	0.35~0.5
喷涂距离，mm	200~400	250~350
挥枪速度，m/s	0.5~1.0	0.4~0.8
流平时间，min	5~10	7~15
膜厚（μm）	第一道	10~15
	第二道	20~30

干燥时间	闪蒸时间10 ~ 15min	150 /30min烘干
活性期 (20 时) h	—	5 ~ 6

注：以上涂装工艺参数是根据我们所了解的情况而提供的，仅供参考，用户使用本产品时应根据各自的实际情况进行调整。

包装与贮存：本产品用20l或4l铁桶包装，在阴凉通风条件下贮存，有效期一年。