高品质双组份自干玻璃漆 优良耐水性

产品名称	高品质双组份自干玻璃漆 优良耐水性
公司名称	麻俊山(个体经营)
价格	19.00/公斤
规格参数	品牌:恒浩 溶解性:油性 性能:自干玻璃漆
公司地址	中国 浙江 湖州市吴兴区 童装市场
联系电话	86 0572 7530180 13819260304

产品详情

品牌	恒浩	溶解性	油性
性能	自干玻璃漆	颜色	各色
干燥时间≤	0.5（h）	耐水性	6个月
保质期	12（个月）		

丙烯酸自干玻璃漆

[产品组成] 由丙烯酸树脂、颜料、有机溶剂和特殊添加剂组成，使用多异氰酸酯作为交联固化剂。

[产品品种] 清漆、透明色漆、实色漆、珠光漆系列。

[产品特性] 1、快干，可自干或低温烘干。

2、漆膜光滑、磨边不崩边。

3、漆膜坚硬，附着力与耐磨性好。

4、耐化学品性能极佳，不易受酸、碱、油脂、溶剂、盐类等腐蚀性物质影响。

5、优良的施工性能，易于流平。

[用 途] 平板玻璃、陶瓷、玻璃工艺品、艺术玻璃等

主 色 柠檬黄、中黄、天蓝、大红、紫色、永固红、深绿、浅黄、白、黑、蒙砂、透明

[性能指标]

序号	项 目		指 标	试验方法
1	漆膜外观及颜色		平整光滑，颜色接近商定板	gb1729
2	光泽（60°）%	清漆 ≥	90	gb/t 9754
		哑光漆、闪光漆、珠光漆	符合标准板	
		其他色漆 ≥	90	
3	粘度（涂-4杯，25°C），s	清漆 ≥	40	gb/t 1723
		银粉、珠光 ≥	50	
		其他色漆 ≥	50	
4	细度（μm）	清漆、各色色漆≤	10	gb/t 1724
		哑光、珠光	符合标准板	
5	遮盖力，g/m2		符合标准板	gb/t 1726
6	铅笔硬度 ≥		h	gb/t 6739
7	附着力（划格法），级 ≤		1	gb/t 1720
8	柔韧性，mm ≤		1	gb/t 1731
9	冲击性，cm ≥		50	gb/t 1732
10	耐水性，240h		不起泡，不脱落，漆膜无色变	gb/t 5209、668
11	耐碱性（cnaoh=0.1mol/l）,24h		不起泡，不脱落，允许轻微变色	gb/t 1763
12	耐酸性（c1/2h2so4=0.1mol/l）,24h		不起泡，不脱落，漆膜无变化	gb/t 1763
13	耐汽油性，24h		不起泡，不脱落，百格通过	gb/t 1734

[施工方法]手工喷涂

施工方法 施工条件	手工喷涂
施工配比（漆:固化剂：稀释剂）	2:1:1（根据具体品种而定）
稀释剂型号	专配稀释剂
喷涂粘度	（12～18）s
喷枪距离	(20～25)cm
喷枪口径	（1.0～1.5）mm
喷涂压力	（0.3～0.5）mpa
常温自干	表干：30min 实干：8h 测试：3天以上
强制干燥	（60～80）°C*20-30min

[使用说明]

1、清漆或色漆必须与固化剂按规定比例均匀调合，静置15分钟后，以2～3道喷涂效果最佳。

2、喷涂前应先把被涂物表面之水份、油脂、灰尘及附着污物清除干净。

3、涂料开罐后应充分搅拌均匀，罐底残漆应用稀释剂洗净，一并加入调漆罐中，以防颜料沉底引起的色

差。

4、油漆调配好并兑稀后，需用150～200目铜网过滤，然后使用。

5、油漆调配好以后有活性期之限制，活化时间为12小时，必须在限定时间内用完。

6、一次喷涂厚度超过50μ时，容易产生气泡，施工时应加以有效管制。

7、装固化剂的罐一定要密封存放以免失效。

[保质期] 在通风、阴凉和包装完好的贮存条件下，一般产品自保质期为一年，固化剂包装必须密闭，保质期为6个月。

[产品使用指南]

1、聚晶玻璃→透明漆+实色漆

2、陶瓷→高固含实色漆

3、玻璃工艺品→快干实色、透明漆

4、返工时间≥2小时。

[说 明]

1、以上资料仅供用户作调查、了解、试验及施工作参考，由于施工工艺及施工环境、条件等因素，用户必须根据自己的具体情况进行调整和试验，我们无法为各种个别特殊情况作出担保，包括专利、权益。

2、本资料中所列的数据，只叙述了典型的性能，不代表规格标准。

【包 装】

清 漆 4kg 固化剂2kg 稀释剂2kg

色 漆 4kg / 4.5kg

固化剂 2kg / 1.5kg

稀释剂 2kg / 2kg