

# PC/ABS 台湾奇美 PC-540 塑料合金 高光泽耐冲击注塑 塑胶原料

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | PC/ABS 台湾奇美 PC-540 塑料合金<br>高光泽耐冲击注塑 塑胶原料 |
| 公司名称 | 苏州安俊尔塑胶有限公司                              |
| 价格   | .00/个                                    |
| 规格参数 | 品牌:台湾奇美<br>型号:PC-540                     |
| 公司地址 | 昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼<br>2室一楼          |
| 联系电话 | 18018829124 18018829124                  |

## 产品详情

PC/ABS | PC与ABS合金台湾奇美

规格级别：注塑

产品用途：笔记型电脑外壳，雷射印表机部品

PC-540 物性表

| 基本性能               | 额定值 | 单位 | 测试方法 |                                |
|--------------------|-----|----|------|--------------------------------|
| 成型收缩率              |     |    |      | 1.5mm V-0.2.0mm 5VB<br>0.4-0.6 |
| 物理性能               |     |    |      | 0.4                            |
| 比重 (23/23 )        |     |    |      | 1.18                           |
| 流动系数 (260 .2.16kg) |     |    |      | 22                             |

弯曲模量(23 ) 25.100

弯曲强度 (23 ) 910

IZOD缺口冲击强度 (1/8") 65

引张强度.降伏点 (23 ) 600

延伸率.破断点 (23 ) 100

热膨胀系数(23 ) 6-8

热变形温度,未退火 (18.6Kg/cm.120 /hr) 90

PC/ABS(PC与ABS合金)/PC-540/台湾奇美

用途： 电子电器,家用电器

特性备注： 无卤； 阻燃性，V0

重要参数： 密度:1.18 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:72 拉伸强度:58.82 MPa 断裂伸长率:90 % 弯曲强度:89.215 MPa 弯曲模量:2460.78 MPa 热变形温度:90

生产厂商： 台湾奇美实业股份有限公司