

路面修补砂浆厂家 南开区路面修补砂浆 施诺迪

产品名称	路面修补砂浆厂家 南开区路面修补砂浆 施诺迪
公司名称	施诺迪涿鹿建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省张家口市涿鹿县涿鹿镇曹家园
联系电话	13080438226 13080438226

产品详情

使用方法

(1) 基层处理：清理施工面，清除掉基础表面的浮灰、油污等，并进行人工或机械凿毛，所有施工面必须坚固、无明水；

(2) 材料拌合：单组分产品按照推荐用水量加水搅拌，双组分产品按照推荐比例将粉料和胶料搅拌；推荐采用机械搅拌3-5min，至材料均匀无结块、无干粉为止；

(3) 界面处理：普通混凝土缺陷、蜂窝、麻面等修复可以直接进行抹灰施工，钢丝绳网片-聚合物砂浆外加固法时需按照设计要求涂刷界面剂或界面胶；

(4) 涂抹：将搅拌好的聚合物砂浆分层均匀涂抹到混凝土表面，立面及地平面等每层涂抹厚度不宜大于30mm；仰面施工时首应该涂抹薄一点，并用力压实，后续每次涂抹厚度不宜大于15mm。每一层涂抹后约3h左右开始下一层涂抹，具体时间和温度有关系，具体施工时保证下一层涂抹不流坠即可。其它涂抹层的表面应保持粗糙，以利于下一层涂抹施工。分次涂抹到设计厚度后，进行抹光。

(5) 施工完成后4h内应进行保湿养护，高聚物路面修补砂浆，炎热及大风干燥天气养护时间需提前至2h内；可采用覆盖塑料薄膜、洒水、喷雾等措施，保证砂浆表面处于潮湿状态；养护时间至少7d以上。

(6) 材料干粉料用量18.5 ~ 19.5kg/m² · cm厚，南开区路面修补砂浆，具体用量取决于混凝土表面和施工方法。

经验：很多施工人员习惯于用水泥混凝土的经验进行操作，根据经验，本材料和水泥混凝土的施工还是有区别的，但也有相似之处。不同之处在于不能像混凝土那样进行压光，因为本材料初凝时间较短，初凝时会有粘连性，不利于抹平，所以尽量少的次数将材料用摊铺的形式找平即可。

养生及交通管制

修补完成后自然养生，3小时后可开放交通。如果条件允许，尽量延长开放交通的时间也有助于材料性能的提高。

养护

修补完成后，用手触摸材料表面硬化以后，即可进行洒水养生，但不能用高压水冲，防止将表面浆液冲走而影响强度，如果水分蒸发过快天气，要进行覆盖养护，根据经验，覆盖养生效果好，覆盖物可用材料的包装袋、树枝等就地取材的东西即可，尽量创造条件覆盖养生。不论哪种养护方式，路面修补砂浆厂家，都需要保持湿润状态两个小时以上。温度在20 以上时，两到三个小时即可开放交通，温度低时，可适当延长开放时间。如果条件允许，适当延长开放交通的时间也有助于材料性能的提高。

养护结束后，在原有伸缩缝位置重新切缝，切缝前先弹好墨线，保证切缝线平直和缝隙的美观。在一般情况下不得破坏原有路面切缝位置。

包装储存

50kg/袋，混凝土路面修补砂浆，保质期为3个月。须贮存于干燥通风的室内，包装袋密闭，注意防潮、防冻

路面修补砂浆厂家-南开区路面修补砂浆-施诺迪(查看)由施诺迪涿鹿建筑材料有限公司提供。施诺迪涿鹿建筑材料有限公司是从事“灌浆料,压浆料,修补砂浆,路面修补砂浆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吕女士。