

## 透气型塑胶跑道每平米多少钱？

产品名称	透气型塑胶跑道每平米多少钱？
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

透气型塑胶跑道每平米多少钱？

塑胶跑道基础施工

操场基础为水泥稳定碎石基础，以下为详细施工方案：

### 1、预先试验

在水泥碎石基层铺筑前的一个月，经监理工程师批准，在施工场地内选400~500 m<sup>2</sup>作预先试验场地，并将计划用于主体工程的材料、配合比、拌和机、摊铺机、压实设备和施工工艺用上，当试验结果达到的要求并取得监理工程师批准，才可以成为本工程的组成部分，否则重新试验。

### 2、拌和运输

采用厂拌集中拌和，拌和料按设计配合比所规定的用量每槽过秤，确保拌和料达到最佳含水量，采用自卸汽车运至施工点。

### 3、摊铺

采用稳定土摊铺机摊铺。20cm厚稳定层一次摊铺完成。控制稳定层的松铺厚度：水泥碎石稳定层的压实系数约为1.3~1.5(松铺厚度应为设计厚度乘以压实系数)。

#### 4、碾压

- a、混合料松铺大致整平后，立即使用机械压实。使用15t压路机碾压，碾压次数不少于6次，头两遍的碾压速度为1.5~1.7km/h，以后用2.0~2.5km/h的速度碾压。
- b、由两侧向中心碾压，先压边二三遍后逐渐移向中心。纵坡较大的路段，由低处由高处碾压。
- c、碾压过程从稳压至碾压成活，设置施工警示牌，确保不让机动车在上面调头、转弯、刹车，以防表面松动。
- d、碾压至表面平整，无明显轮迹，压实密度 设计要求。
- e、若碾压中局部出现“弹软”现象，立即停止碾压，待翻松晾干或处理后再压，若出现推移则适量洒水，整平压平。
- f、分段进行施工，衔接预留一段不压，供下一段施工回转机械之用。

5.接缝施工时，将前一段施工末端的斜口铲除，使端头面垂直，再进行下一段摊铺;或预留50cm不碾压，待连接铺筑后一并压实。

6.用7天强度对稳定层进行压实度及强度试验。

#### 7、养生

碾压合格后及时采用洒水养生。整个养生期间应始终保持水稳层表面湿润，必要时再用两轮压路机压实。养生期间必须限制车辆通行。

#### 8、验收

按照有关内容对稳定层进行质量验收，并填写隐蔽工程质量验收单，经监理工程师验收合格后方可进入下一道工序施工。