

TPV日本三井化学8032NS 垫圈; 柔软的手; 耐候性密封条

产品名称	TPV日本三井化学8032NS 垫圈; 柔软的手; 耐候性密封条
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:TPV 型号:8032NS 产地:日本三井化学
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

TPV有轻微的吸湿特性，应补充干燥，特别是在进行挤塑或吹塑加工前，更要进行干燥。在把材料放到干燥箱中之前，应当先把干燥器的温度升高到100 。然后使TPV在干燥箱中保持2-3小时。应避免与相对湿度高的环境接触，因为材料会吸收水分，使加工的产品产生空洞。如果在停机较长的时间之后，在重新开始操作之前，应当把挤塑机筒内所存留的原料排出。在加工TPV之前和之后，应当把挤塑设备彻底清理干净。注塑设备或挤塑机机筒应当以机械方式清理或者用聚乙烯或聚丙烯彻底置换排空。

1 注塑加工

TPV的熔体粘度比许多种普通热塑性材料更大，在加工时，需应用较大的注料嘴、注料口、流道和浇口，还需要采用高的注射压力和较快的注射速率，以提高充模速度和减少飞边，此后在较高的压力下有一个短的保持时间，使之足以将浇料口冻结。

注射螺杆的速度应当是100至200转/分，背压力在不需要混合时应当尽可能低。

2 挤塑加工

不需要真空定径。建议采用长径比为28比1或更大比例的挤塑机。通常单段螺杆比为3比1左右，如果需要筛网组合，可用20至60网目的筛网。将熔体温度保持在规定范围的下限，使挤塑产品的质量优。

3 吹塑加工

TPV机械操作条件要求与注塑和挤塑所规定的相同。模具设计、型坯尺寸、加工周期时间、以及壁厚均匀等吹塑加工因素都与制件的几何形状有很大的关系。熔体加热过度将使牵伸比下降，应当避免过热。

产品	用途	性能特点
TPV日本三井化学4010NS	复合; 柔软的把手	
TPV日本三井化学5020BS	垫圈; 耐候性密封条	
TPV日本三井化学5020NS	垫圈; 耐候性密封条	
TPV日本三井化学5030BS	复合; 柔软的把手	
TPV日本三井化学5030NHS	挤出级/自然色	
TPV日本三井化学5030NS	复合; 柔软的把手	
TPV日本三井化学5517BS	垫圈; 柔软的把手	流动性高
TPV日本三井化学5530NS	垫圈; 柔软的把手	流动性高
TPV日本三井化学6010NS	垫圈	
TPV日本三井化学6020BS	垫圈; 耐候性密封条	
TPV日本三井化学6020NS	垫圈; 耐候性密封条	
TPV日本三井化学6030BS	复合; 柔软的把手	
TPV日本三井化学6030NS	牙刷柄	
TPV日本三井化学7030BS	垫圈; 柔软的把手; 耐候性密封条	
TPV日本三井化学7030NS	垫圈; 柔软的把手; 耐候性密封条	
TPV日本三井化学8030BS	垫圈; 耐候性密封条	
TPV日本三井化学8030NHS		
TPV日本三井化学8030NS	垫圈; 耐候性密封条	
TPV日本三井化学8032BS	垫圈; 柔软的把手; 耐候性密封条	
TPV日本三井化学8032NS	垫圈; 柔软的把手; 耐候性密封条	
TPV日本三井化学8051BS	垫圈; 柔软的把手	流动性高
TPV日本三井化学9020BS	垫圈; 耐候性密封条	
TPV日本三井化学9020NS	垫圈; 耐候性密封条	
TPV日本三井化学9070BKS	垫圈; 柔软的把手	
TPV日本三井化学9070NS	垫圈; 柔软的把手	
TPV日本三井化学A9560B	鞋类	耐油性能
TPV日本三井化学C700BM	垫圈; 耐候性密封条	流动性高
TPV日本三井化学C800BM	垫圈; 耐候性密封条	流动性高
TPV日本三井化学G4502BS	涂层应用	
TPV日本三井化学G750BS	耐候性密封条	
TPV日本三井化学G800BS	耐候性密封条	
TPV日本三井化学K2000BS	垫圈; 涂层应用	高光
TPV日本三井化学L900NS	垫圈; 柔软的把手	流动性高
TPV日本三井化学M2400BS	垫圈; 耐候性密封条	
TPV日本三井化学M2400NS	垫圈; 耐候性密封条	
TPV日本三井化学M3800BS	柔软的把手	
TPV日本三井化学M3800NS	柔软的把手	
TPV日本三井化学M4400BS	垫圈; 耐候性密封条	
TPV日本三井化学M4400NS	垫圈; 耐候性密封条	
TPV日本三井化学M4800BS	柔软的把手	
TPV日本三井化学M4800NS	柔软的把手	
TPV日本三井化学S-250B		硬度, 低
TPV日本三井化学S-350B		硬度, 低
TPV日本三井化学S-450B		硬度, 低
TPV日本三井化学S-650BS		
TPV日本三井化学S-702B	垫圈; 柔软的把手	流动性高
TPV日本三井化学S-808BS	垫圈; 柔软的把手	流动性高
TPV日本三井化学W600B	垫圈; 耐候性密封条	
TPV日本三井化学W651B	垫圈; 耐候性密封条	

TPV日本三井化学W700B

TPV日本三井化学W750B

垫圈;耐候性密封条

垫圈;耐候性密封条