PP台湾台塑 3010 注塑或吹塑成型 耐冲击 良好刚性 用途：波形管 薄板 食品接触

产品名称	PP台湾台塑 3010 注塑或吹塑成型 耐冲击 良好刚性 用途：波形管 薄板 食品接触
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	11.65/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PP应用范围

汽车工业（主要使用含金属添加剂的PP：挡泥板、通风管、风扇等），器械（洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等），日用消费品（草坪和园艺设备如剪草机和喷水器等）。

1、化学化工储罐制造加工

2、高酸碱溶液储存器

3、处理设备建材

4、电子电镀设备容器

5、实验设备及器皿

6、通用加工仪器设备

7、洗涤器，空气过滤系统，导管系统

8、废气处理洗涤系统

9、电路印刷板酸洗设备

10、电镀槽

11、医疗应用元件

12、电脑数字加工中心及精密设备元件

PP 3010 台湾台塑

规格用途

规格级别	其它 其它 其它	**外观颜色**	
该料用途	瓦楞板、吹制成型		
备注说明	特性：高冲击强度、低温脆性优、刚性佳		

技术参数

性能项目		**试验条件[状态]**	**测试方法**	**测试数据**	
基本性能	熔融指数		ISO 1133	1.3	g/10
基本性能	密度		ISO 1183	0.90	g/cm
物理性能	收缩率		YCCI method	1.3-1.7	%
机械性能	洛氏硬度		ISO 178	95	R sc
机械性能	刚性系数		ISO 1133	11500	Kg/
机械性能	IZOD缺口冲击强度	-20°C	ISO 180	13	Kg.c
机械性能	断裂点伸长率		ISO 2039	500	%
机械性能	降伏点拉力强度		ISO 527	250	Kg/
机械性能	IZOD缺口冲击强度	23°C	ISO 180	55	Kg.c
热性能	软化点温度		ISO 306	145	°C
热性能	热变形温度		ISO 75	110	°C