

印花地坪 | 艺术地坪 | 印花地坪 | 压模地坪

产品名称	印花地坪 艺术地坪 印花地坪 压模地坪
公司名称	上海龙宫湖商贸有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	平整度:平整 基层强度:强 耐酸性:耐酸碱
公司地址	上海市沪太路7258号A248
联系电话	400 600 2066 13816883215

产品详情

平整度	平整	基层强度	强
耐酸性	耐酸碱	耐磨性	450
耐冲击性	耐冲击	铅笔硬度	良好

欢迎来电免费索取科力特彩色样本，模具、工具、样板、颜色、施工工序、施工案例图文并茂，全面资讯获悉更多！或登陆公司网站了解压模地坪行业动态<http://www.quality.sh.cn>

上海龙宫湖商贸有限公司是国内较早引进欧美现浇彩色艺术压模地坪专利技术的企业，在引进、吸收、创新的过程中发展自主品牌---科力特彩色艺术压模地坪，这一当今国际刚流行的高科技项目已在上海及南方主要城市得到大面积推广，压模地坪具有一次成型、使用期长、施工快、抗压耐磨等优点，同时又解决了普通彩色道板的整体性差，高低不平、易松动、使用周期短等缺点，彩色压模地坪是目前广场彩色砖、彩色道板的理想替代产品。

科力特彩色艺术压模地坪的产品优势

- 一.图案丰富,可多重组合,效果逼真,彰显个性;
- 二.色彩斑斓,怀旧亦或古典,浪漫亦或现代,立体突现;
- 三.现场彩色压模地坪纹理与基层浑然一体,解决了常规铺装难以克服的表层松动和中空造成的易破裂现象;
- 四.压模地坪表体平整,保留了天然石材纹理又避开了天然石材因厚薄不均的铺装难题;
- 五.科力特彩色压模地坪的强化料是特定的金属和非金属骨料与优异的聚合体按科学配比而成的复合材料.

经权威检测耐磨度比高达450%,经久耐磨;

六.表层科力特彩色压模地坪的溶基混凝土密封剂具有抗酸碱性能,不易污染和易清洁的优点;

七.科力特彩色压模地坪使用无机着色剂和具有防紫外线的溶基混凝土密封剂相互作用,色彩稳定.防水防霉,不怕化学制品腐蚀,适应温度剧烈变化,无需经常维护,必要时加涂一次科力特彩色压模地坪的溶基混凝土密封剂后又亮丽如新;

八.科力特彩色压模地坪的凹凸立体纹理具有良好的防滑性;

九.科力特彩色艺术地坪极具竞争力的性价比:价格远低于各类天然石材,与各类道板广场砖相比,艺术地坪的性价比更胜一筹.订购产品,本公司可派技术人员亲临现场指导,自行施工造价更低;

十.科力特彩色压模地坪施工技术成熟,工艺易掌握,工期短,省时省工.

远古睿智的炎黄子孙

把象形文字刻在泥上印在纸上

近代西方因受印刷术的启迪

把图案刻在模具上印在地面上

彩色压模地坪

缘于中国

成长于西方

我们引进,吸收,创新

科力特不辱使命

必将让她辉煌于中国

科力特压模地坪施工前的准备 :

1.科力特压模地坪施工时的气候对施工质量有很大程度的影响,施工应回避雨雪风沙及冰冻的天气,日夜温差大的地方晚上禁止施工,施工环境温度一般应在2℃以上.良好的施工环境才能保证压模地坪的施工质量,应避免同其它的施工作业队伍交叉施工,必要时应对压模地坪施工现场采取封闭措施.碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实.

2.压模地坪基层砼的强度应在 C25,其水灰比尽可能小且砼中不能含有早强剂.

3.砼的厚度必须保持一致,基层砼必须为5cm或5cm以上.砼中最大的碎石骨料粒径 1.5cm为宜,10cm以下砼使用平板式振捣器振捣作业, 10cm以上砼使用插入式振捣作业.

4.砼振捣后使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于压模地坪模具0.3米以上)多次反复滚压地台,做出地台水平.滚压地台时,应除净钢辊上的异物.砼提浆后,确保表面没有砂石现象,在无法使用钢辊作业的部位,应采用手工

提浆并用抄平尺刮出地台水平。

5. 砼地台水平完成进行泌水处理后，在表面初凝前用手工铁板将砼表面光平。

科力特压模地坪施工工序：

1. 播撒科力特彩色强化料(标准用量为3kg/m):将规定用量的2/3(2kg)彩色强化料均匀播撒在初凝阶段的混凝土表面,待彩色强化料荫湿后用手工铁板找平收光,将剩下的1/3(1kg)彩色强化料补撒在第一次未撒匀的地方,待荫湿后找平收光,完成第一次作业.不要过分铲抹混凝土表层,这样会导致表面出水并减弱色彩。
2. 根据混凝土的硬化情况,实行至少两次以上的手工铁板收光找平作业,且收光操作应相互交错进行。
3. 撒布科力特着色脱模粉(标准用量为0.15kg/m):在科力特彩色强化料初凝后,表面干燥无明显水份的情况下,均匀撒布一层与彩色压模地坪强化料配套的着色脱模粉.(不使用脱模料,就禁止使用科力特成型模)
4. 科力特压模地坪专用模具压制图案纹理:用事先选择好规格图案模具压制花纹图案,压制时,用力应均匀一致,保持模具固定平整,压制图案要一次成型,不能反复压印。
5. 冲洗地坪表面:待科力特压模地坪完全干燥凝固成型至少3-7天后方可用水或去污剂清洗表面,清洗擦刷表面一定要保证整个地坪清洗程度一致,否则会造成地面颜色深浅不一。
6. 涂敷科力特溶基混凝土密封剂(标准用量为0.2kg/m):待清洗的压模地坪表面完全干燥无水分后至少一天以上,方可涂敷混凝土密封剂,使压模地坪表面防污染防滑性能再次加强.完成后的硬化压模地坪除了很好的装饰性以外,其物理性能也非常稳定。
7. 科力特压模地坪养护阶段必须禁止人员随便进出或进行其它项目的施工操作.科力特压模地坪材料其功能的有效发挥与施工技术紧密相关,施工工艺及技术应严格科力特压模地坪施工方案执行。

施工注意事项

1. 施工应按规定要求进行,待铺筑的科力特强化料,脱模粉应按铺筑方向,按序堆放及使用,各种专业施工工具及科力特成型模等也应处于良好的工作状态。
2. 伸缩缝的设置必须按照设计要求并在铺设混凝土的2-7天内完成,相隔距离不得大于4米,伸缩缝的深度一般是混凝土地面的2/3左右。
3. 混凝土面层每班铺筑长度应配合彩坪铺装施工,合理协调.每天(按十小时)施工面积必须控制在200m²/班组.否则将直接影响施工质量。
4. 混凝土面层的表面处理必须按照规定及设计要求进行,表层一定要达到所要求的平整度,横坡和宽度.混凝土的质量在同一个工程中必须保持一致,这样对最终整体效果的一致性非常重要。
5. 科力特强化料在运输途中可能结块,必须用手捏散后再播撒。
6. 压模前要事先研究并制订成型模排列及提放的位置及方向,确保图案的整体性.将第一块成型模沿着放样图案参照线铺设,并将其垂直压进混凝土内.施工者可以站立在成型模上,人体自身重量足以使成型模能在混凝土表层形成纹理,必要时可以使用科力特成型模专用捣棒把成型模垂直地压进施工面内,以更好地压出清楚逼真的图案.掌握压模的时间非常重要,太湿或太干的混凝土表面都会影响最后的图案及效
7. 科力特成型模之间必须排列紧凑以防止双缝的出现.起模后必须检查压过的地方并进行适当的

修补处理。

8.如果施工时遇到有靠墙、边角或其它不规则处，可以使用科力特边角模(红色软模),但使用时要注意与整体图案的一致与协调.

9.成型模和边角模可以重复使用,但必须备有足够数量的模具(7块/套),以提高施工效率.

10.施工后的科力特压模地坪路面不需要洒水进行养护，但在验收交付使用前必须做好必要的保护工作。

您有更高品位的追求

科力特彩坪因而存在

您在寻觅地面艺术的灵魂

科力特彩坪因而出现

您若想开拓地面上新的领域

科力特彩坪助您一臂之力

您的园林景观已美轮美奂

科力特彩坪为您画龙点睛

科力特彩色压模地坪材料:

科力特压模地坪彩色强化料是一种可预防紫外线及耐风雨的复合混拌预制料，专门用于对现浇混凝土表层进行上色和强化的即用型撒播化学建材。可改善混凝土表面的特性，使混凝土作用更完全。它可用于市政道路、公园广场、小区园林等领域地面的新铺混凝土表层。彩色强化料由特殊级配的坚硬耐磨骨料和可塑性添加剂，优良稳定的抗碱性和耐晒不褪色的无机着色剂和其他用以完善混凝土表层性能的所有组成部分。彩色强化料可保证色彩持久，并省去了定期喷涂表面的费用。

科力特压模地坪着色脱模粉是一种无颜色或有颜色的防水粉质材料，它能在压模工具和混凝土之间形成隔潮层以便于柔性工具脱模。由于它是一种干激性材料，在压模前可直接用于彩色强化剂表面。应用彩色脱模粉可以产生浓厚的古典视觉效果，不同颜色的组合通过加强最突出的部分而产生复合效果。在混凝土硬化并干燥后，用水冲去突出部位上的脱模粉，在较深的部位要多保留些颜色，因此会产生具有美观而更为自然的古典立体效果。

科力特压模地坪溶基混凝土密封剂是为满足深层渗透需要而专门设计配置的耐磨聚合体。可以渗透进混凝土，将表面的水份置换出来，以增强混凝土的握持力。保护层具有耐磨性、高防水性、高抗碱性、防蚀性、装饰性、持久性及防紫外线等特性。

科力特压模地坪模具款色有几十种不同的形状，供客户自由选择。客户可根据周围环境选择与之相匹配的色彩，然后选择有个性风格的模具。

