

消光蜡浆 UV涂料消光

产品名称	消光蜡浆 UV涂料消光
公司名称	上海广凌化工有限公司
价格	70.00/公斤
规格参数	型号:10P-A 产品规格:10P-A 主要用途:UV涂料消光
公司地址	上海沪宜公路1255号A - 514
联系电话	86 021 51685876 13013782076

产品详情

型号	10P-A	产品规格	10P-A
主要用途	UV涂料消光		

monoflat-10p-a

(聚乙烯分散体)

一、概述

monoflat-10p-a是一种将低分子量聚乙烯分散于甲苯中的分散体,monoflat-10p-a能在面漆中提供光滑哑面和防划痕、防结块与增滑性能等。

二、组分

聚乙烯

甲苯

三、典型特性

外观：	奶白色分散体
蜡含量%：	10 ± 0.2
溶剂%：	90 ± 0.2
颗粒大小：	5um
光泽（60度）：	20

四、应用领域

uv漆

塑胶漆

清漆

聚氨酯漆

凹版油墨

五、优点

优秀的防划痕性能

优秀的防结块性能

优秀的增滑性能

较佳的消光性

添加量小

六、注意事项

1.储存在0 -35 。

储存在阴凉干燥处，远离太阳光和热源，在冬天会有暂时触变现象。

2.使用之前搅拌均匀。

3.使用前要过滤。

因为容器中有空气，产品会黏附在容器壁结块，故在使用前必须用80-100目的滤网过滤。

4.开封后尽快使用完。

开封后随着溶剂的挥发会产生小数量的小结块，这些小结块是不能在分散开的。

5.避免加热和冷却。

假如加热或冷却会使分散体性状改变和粘度增加，另外也要避免在高速研磨中过热。

6.注意和溶剂的相容性。

由于该产品是以甲苯为主，故当配方体系中醇类和酯类含量过高时也会引起小结块

7. monoflat-10p-a和含有monoflat-10p-a的油漆都不能被阳光直接照射

8.使用时保持通风和有安全措施，避免吸入甲苯。

七、包装

15kg马口铁桶，170kg钢桶

参考配方：

uv全亚光手机涂料的参考配方

uv光油	69%
10p-a	27%
pk607 (亚粉)	4%

附：高速分散2小时，400目过滤。

在使用前搅拌，500目过滤。

详细的技术资料与产品使用方法，上海广凌随时欢迎您的垂询。