

ETFE EC-6519 大金系列

产品名称	ETFE EC-6519 大金系列
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	8.00/吨
规格参数	供应商:大金 ETFE
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

ETFE--加工成型：ETFE虽然可以用一般热塑性塑料的成型方法加工，但ETFE成型温度范围较窄，流动性较差，而且对成型模具有较强的粘着力，因而ETFE成型时模具必须涂脱模剂，成型方法主要有模压、挤出、注射和涂覆等。ETFE模压成型温度为280-360，预成型压力为5~12MPa，待物料在压机中呈现半塑化状态后，再升至30-60MPa，在280保温，然后冷却至150以下，再用水冷至室温，脱模后即成为成品。