

HIPS 台湾奇美 PH-888G 耐冲击级 耐高温 高抗冲 高光泽 汽车部件 板材级

产品名称	HIPS 台湾奇美 PH-888G 耐冲击级 耐高温 高抗冲 高光泽 汽车部件 板材级
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:HIPS 型号:PH888G 产地:台湾奇美
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

奇美

产地

台湾奇美

销售方式

品牌经销

牌号

PH-888G

加工级别

耐冲击级

厂家(产地)

特性级别

高光泽

用途级别

汽车部件

厂商

品名

HIPS

是否进口

否

可售卖地

全国

类型

标准料

货号

	性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能	拉伸强度(引张强度)		ASTM D638/ISO 527	320 (4 , 540)	kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
	拉伸屈服伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527	30	%
	弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178	21000 (30000)	kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
	弯曲强度		ASTM D790/ISO 178	540 (7 , 670)	kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
	洛氏硬度		ASTM D785	L-85	
	IZOD 缺口冲击强度	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179	8.5 (1.56)	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	1/8" 23	ASTM D256/ISO 179	9.5 (1.74)	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in	
物性性能	比重 (密度)		ASTM D792/ISO 1183	1.05	
	熔融指数 (流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133	4	g/10min
热性能	热变形温度	退火	ASTM D648/ISO 75	97	()
		未退火	ASTM D648/ISO 75	82	()
	维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306	102 (215)	()
其他	燃烧性 (率) 特性		UL94	1.6mmHB 高冲击 高光泽	