

# POE 埃克森化学 5101 90度 高韧性

产品名称	POE 埃克森化学 5101 90度 高韧性
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:埃克森化学 型号:5101
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

### 产品参数

#### 原料描述部分

规格级别外观颜色该料用途备注说明

高刚性,增强,增韧 电动工具 注塑

#### 加工条件

#### 加工条件

原料技术数据性能项目	试验条件[状态	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	熔体流动速率	ExxonMobil Method	2.0	g/10 min	
	密度	ExxonMobil Method	0.902	g/cm3	
物理性能	硬度	Shore D,15 sec	ASTM D-2240	34	
	硬度	Shore A,15 sec	ASTM D-2240	90	
	门尼粘度ML(1 +4)	125	ASTM D-1646	18	Torque Units
	雾度		ASTM D-1003	80@50mil	%
	拉伸率	@Break	ASTM D-638	>2000(No	%

	抗扯强度		ASTM D-624	Break) 487(86)	lb/in(kN/m)
	拉伸强度	@Break	ASTM D-638	>3000(>21)	psi(MPa)
	弯曲模量	1% secant	ASTM D-790	12731(88)	psi(MPa)
热性能	维卡软化点	1000g	ASTM D-1525	192(89)	H( )
	维卡软化点	200g	ASTM D-1525	209(98)	H( )
	高熔体温度		ExxonMobil	209(98)	H( )
			Method		
其它性能	耐环境应力开		ASTM D-1693	>1000	hr
	裂性				