

PVC扣板油漆涂料 双灵

产品名称	PVC扣板油漆涂料 双灵
公司名称	西安双灵印包材料有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	牌号:双灵 产商/产地:西安双灵印包材料有限公司 含量 :100 (%)
公司地址	西安市未央区西北东路高窑村149-1号
联系电话	86 029 86251050 13572420222

产品详情

牌号	双灵	产商/产地	西安双灵印包材料有限公司
含量	100 (%)	粘度	200 (S)

pvc扣板uv上光油

*特点与用途:

用于pvc扣板表面装饰，具有高光、哑光和特殊银闪光效果，使扣板更显高雅华丽。涂料特点是具有流平性好、附着力佳、不易黄变、丰满度好、生产效率高，适应工业化生产。

*性状及性能:

产品型号	ht-2305	ht-2307	ht-2308	检测方法
性能要求	高光	哑光	银闪	目测
上光油外观	无色或浅黄色 透明液体	乳白色液体	悬浮有银闪离子的无 色或浅黄色透明液体	gb1721-79
颜色	5	5	5	gb1722
黏度(cps,25)	200 ± 30	200 ± 30	200 ± 30	涂4杯
固化速度 (m/min)	15	15	15	汞灯80w/cm , 灯距150mm
固含量	> 95%	> 95%	> 95%	gb1725
漆膜表面状态	光滑平整	光滑平整	光滑平整	gb1727-79
硬度	2h	2h	2h	铅笔硬度法
光泽度	98	15-25	90	600光泽仪

附着力	1级	1级	1级	划格法
-----	----	----	----	-----

*施工工艺

pvc基材 表面清洗（丙酮擦拭） 印花 干燥 滚涂上光油 ir流平 uv固化 检测 包装

*注意事项

- 1.pvc基材表面必须清除油污、尘埃，必要时可用溶剂擦拭扣板表面以保障涂装效果。
- 2.请在使用基材上进行试验，各项指标确认符合要求后方可进行批量生产。
- 3.压缩空气必须经过冷干处理，夏天尤为重要，否则会因水分太高而引起涂层发白，或是出现基材不挂涂料现象。
- 4.光油使用时温度应控制在 35 ± 5 左右，也可直接使用，如果光油粘度大可添加适量本公司的专用稀释剂来调整粘度，
但光泽度会略有降低。
- 5.哑光、银闪光油使用前应充分搅拌均匀。
- 6.应避光封存于阴凉、干燥、远离火源处，禁止阳光直射，储存期为六个月（30 以下），超期后经检验合格可继续使用。
- 7.使用时应尽量避免接触皮肤，若不慎溅到皮肤上，应及时用肥皂水清洗，若溅到眼睛里应立即用清水冲洗并就医。