

灯罩原料 PC 韩国LG LD7890

产品名称	灯罩原料 PC 韩国LG LD7890
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG 型号:LD7890 性能:高光扩散光扩散级
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

LumiplasPCLD7890 产品信息制造商LG化学企业有限公司材料标示>PC<材料形状颗粒状加工方式注射成型 挤出成型阻燃等级V-2符合规定RoHSUL材料特性高光扩散光扩散级材料用途电子电器应用照明灯具 LED照明漫射器灯罩照明应用添加剂光扩散剂UL档案号E67171物理性能测试标准数据单位比重 AS TM D7921.20g/cm收缩率 流动 3.20mmASTM D9550.005~0.008in/in熔融指数 300 1.2kgASTM D123811g/10min硬度测试标准数据单位洛氏硬度 R标尺ASTM D785118机械性能测试标准数据单位拉伸强度 屈服 50mm/min 3.20mmASTM D6388960psi伸长率 断裂 50mm/min 3.20mmASTM D638100弯曲强度 15mm/min 6.40mmASTM D79013500psi弯曲模量 15mm/min 6.40mmASTM D790327000psi悬臂梁缺口冲击 23 ° C 3.20mmASTM D2561.8ft-lb/in光学性能测试标准数据单位透射率 984.25 μ mJIS K736189.0热性能测试标准数据单位热变形温度 未退火 1.80MPa 6.40mmASTM D648266 ° F线膨胀系数 流动ASTM D6963.8E-5in/in/ ° F阻燃性能测试标准数据单位防火等级 全色 0.8mmUL94V-2防火等级 全色 1.6~1.7mmUL94V-2UL测试标准数据单位防火等级 全色 0.8mmUL94V-2防火等级 全色 1.6~1.7mmUL94V-2HWI 全色 0.8mmUL 746A4PLCHWI 全色 1.6~1.7mmUL 746A3PLCHAI 全色 0.8mmUL 746A0PLCHAI 全色 1.6~1.7mmUL 746A0PLCRTI Elec 全色 0.8mmUL 746B80 RTI Elec 全色 1.6~1.7mmUL 746B80 RTI Imp 全色 0.8mmUL 746B80 RTI Imp 全色 1.6~1.7mmUL 746B80 RTI Str 全色 0.8mmUL 746B80 RTI Str 全色 1.6~1.7mmUL 746B80 CTI IEC 601122PLCHVTR UL 746A3PLC耐电弧性 ASTM D4955PLC注射成型数据单位干燥温度212~248 ° F干燥时间3.0~4.0hr建议水分含量 0.020第二段温度536~572 ° F第三段温度554~590 ° F喷嘴温度554~590 ° F熔融温度572~608 ° F模具温度176~248 ° F螺杆转速40~70rpm背压142~569psi挤出成型数据单位干燥温度212~248 ° F干燥时间3.0~4.0hr建议水份含量 0.020一区温度500~536 ° F第二区温度518~572 ° F第三区温度518~572 ° F第四区温度518~572 ° F模头温度500~563 ° F熔融温度572~608 ° F接头温度536~572 ° F