

PP Hostacom PC072-3 玻璃纤维增强材料30

产品名称	PP Hostacom PC072-3 玻璃纤维增强材料30
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

巴塞尔PP Hostacom PC072-3 natural相关型号介绍：

Hostacom PPT X9127 LyondellBasell Industries PP，高晶Hostacom PPU
X9057HS LyondellBasell Industries PP，高晶Hostacom PPU
X9057HSHL23 LyondellBasell Industries PP，高晶Hostacom Premium TKC
144N LyondellBasell Industries PP共聚物Hostacom SB224-1 LyondellBasell
Industries PP共聚物Hostacom SB224-2 LyondellBasell
Industries PP共聚物Hostacom SB224-3 LyondellBasell
Industries PP共聚物Hostacom SB572C LyondellBasell
Industries PP共聚物Hostacom SD068-4 LyondellBasell
Industries PP，HMSHostacom SD068-4C LyondellBasell
Industries PP，HMSHostacom SP 98/E/96 LyondellBasell
Industries PP共聚物Hostacom SZ021-2 LyondellBasell Industries PP共聚物

Hostacom BJ44A (z) PP Copolymer 特点:化学偶联 共聚物 良好的抗冲击性 加工性好 良好的刚度
中等流量 玻璃纤维增强材料,45%填料按重量;用途:汽车上的应用

汽车引擎盖下Hostacom BJ62A PP Copolymer 特点:化学偶联 共聚物 加工性好 高流动性
耐冲击性高 高刚性 玻璃纤维增强材料,30%填料按重量;用途:汽车引擎盖下 体育用品 结构件 玩具;
处理方法:注塑成型 Hostacom BR 169 G PP Copolymer 特点:共聚物 韧性 良好的刚度 中等流量 无毒
防刮 矿物填料,15%填料按重量;用途:汽车上的应用 汽车仪表板 汽车内饰件;处理方法:注塑成型

Name

Hostacom

Grade	ERC 171N
Resin type	Compounded Polyolefin
Description	"Hostacom" ERC 171 N is a high melt flow, 25% mineral filled, UV stabilised high impact polypropylene copolymer. It is combining a good processability, a high stiffness and a good impact strength. The grade is available in custom colour, in pellet form.
Availability	Europe, Asia-Pacific, Australia-NZ, Africa-Middle East, South & Central America
Technical data	
Density	1.07 g/cm (Method A)
Melt flow rate (MFR)	19 g/10 min (230 ° C/2.16Kg)
Tensile Stress at Yield	24.0 MPa
Flexural modulus	2400 MPa
Notched izod impact strength	4.5 kJ/m (23 ° C)
Heat deflection temperature A (1.80 MPa)	64.0 ° C
Unannealed	
Vicat softening temperature	71.0 ° C (B50 (50 ° C/h 50N))