

AC30 DUS027 PA66 德国朗盛 冲击改性 热稳定

产品名称	AC30 DUS027 PA66 德国朗盛 冲击改性 热稳定
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:AC30 DUS027
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

主要经营的产品分类：

注塑级PA66，防火阻燃PA66，玻纤增强PA66，防静电PA66、导电PA66、加纤防火PA66、高耐磨PA66、抗紫外线耐候PA66、耐高温高耐热PA66，超韧高抗冲击PA66，耐低温PA66，挤出级PA66，FDA食品级PA66，铁氟龙增强PA66，芳纶增强PA66，碳纤增强PA66。

主要经营的厂家及型号：

美国杜邦：101F，101L，1013HSL，FR15，FR50，ST801，ST801A，8018，FR7025，70G33L，FE5171，70G13HS1L，70G33HS1L，70G30L，70G30HSL，70G33HSL，FR52G20LX，FR52G30BL，FR52G35BL，FR52G40BL，HTN52G30，HTN53G35HSLR，HTN53G50HSLR，HTN52G30LX

德国巴斯夫：A3WG5，A3WG6，A3WG7，A3WG8，A3EG3，A3EG6，A3EG7 A3X2G7，A3X2G5

日本旭化成：1300G，1300S，1330G，1402G，1402S，14G25，14G33，FR200，FR370，FG170，FG172，FG173

日本东丽：CM3001，CM3001G15，CM3001G30，CM3001G33，CM3001G45，CM3004，CM3004G15，CM3004G20，CM3004G30，CM3006，CM3006G15，CM3006G20，CM3006G30

德国朗盛：AKV15H2.0、AKV30H3.0、AKV35H1.0、AKV50H2.0、BKV15H2.0、BKV30H2.0、BKV35H2.0、B30S等

一.PA66干燥处理;

如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85℃的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105℃，12小时的真空干燥。

二.PA66熔化温度
260~290℃。对玻璃 添加剂的产品为275~280℃。 熔化温度应避免高于300℃。

三.PA66模具温度;

建议80℃。 模具温度将影响 结晶度，而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件，如果使用低于40℃的模具温度，则塑件的结晶度将随着时间而变化，为了保持塑件的几何稳定性，需要进行退火处理。

四.PA66注射压力;

通常在750~1250bar，取决于材料和产品设计。

五.PA66注射速度;

高速(对于增强型材料应稍低一些)。

流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5*t$ (这里 t 为塑件厚度)。如果使用热流道，浇口尺寸应比使用常规流道小一些，因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口，浇口的小直径应当是0.75mm。

六.优点;

1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性。

七.用途;

1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等;

2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等;

3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等;

4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。