

# PC嘉兴帝人 L-1250Y透明聚碳酸酯

产品名称	PC嘉兴帝人 L-1250Y透明聚碳酸酯
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉兴帝人 型号:L-1250Y
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

由于原材料浮动比较大，我们的每一款产品价格无法十分精确地展示在客户面前，如果您对我们的产品非常感兴趣，请给我们留言或者旺旺上联系我们，我们将尽快给您报价。

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
吸水率	24hr , in 23	ASTM D-570	0.20	%
透光率	厚度3mm	ASTM D-1003	88	%
阻燃性	厚度1.47mm (厚度3.05mm )	UL 94	94V-2	
比重		ASTM D-792	1.20	
折射率		ASTM D-542	1.585	
洛氏硬度		ASTM D-785	77	M标度
拉伸率(屈服点)	-	ASTM D-638	6	-
拉伸率(断裂点)	-	ASTM D-638	140	-
弯曲模量		ASTM D-790	2230(22700)	Mpa(kgf/cm2)
拉伸强度(屈服点)	-	ASTM D-638	61(620)	Mpa(kgf/cm2)
拉伸强度(断裂点)	-	ASTM D-638	81(830)	Mpa(kgf/cm2)
拉伸模量		ASTM D-638	2120(21600)	Mpa(kgf/cm2)
弯曲强度		ASTM D-790	90(915)	Mpa(kgf/cm2)
压缩强度		ASTM D-695	76(770)	Mpa(kgf/cm2)
耐冲击强度值	艾氏、带缺口厚度6.4mm	ASTM D-256	140(14)	j/m(kgf.cm/cm)
耐冲击强度值	艾氏、带缺口厚度3.2mm	ASTM D-256	880(90)	j/m(kgf.cm/cm)
体积电阻率		ASTM D-257	3	1016 .cm
绝缘破坏强度	快速加压值厚度1.6m	ASTM D-149	30	KV/mm

介电率	m			
	60Hz(106Hz)	ASTM D-150	2.95(2.9)	
耐导电径迹性	CTI	IEC 112	300	V
耐电弧性		ASTM D-495	110	secc
介电正切	60Hz(106Hz)	ASTM D-150	0.0004(0.009)	
成型收缩率	流动方向(垂直方向)	ASTM D-955	0.5 ~ 0.7	%
线膨胀系数	流动方向(垂直方向)	ASTM D-696	7	10-5cm/cm/
负荷挠曲温度	负荷0.451MPa(4.6kgf/cm)	ASTM D-648	143	
温度指数(电学式)	厚度1.47mm	UL 746B	125	° C
温度指数(冲击式)	厚度1.47mm	UL 746B	115	° C
温度指数(非冲击式)	厚度1.47mm	UL 746B	125	° C
负荷挠曲温度	负荷1.813MPa(18.6kgf/cm)	ASTM D-648	143	