

# 花环雕塑厂家-不锈钢花环雕塑厂家-广场雕塑

产品名称	花环雕塑厂家-不锈钢花环雕塑厂家-广场雕塑
公司名称	新乐市朋利雕塑制品销售中心
价格	1200.00/平米
规格参数	朋利雕塑:朋利雕塑厂 大小不一:根据顾客需求定制 河北:石家庄
公司地址	河北省石家庄市新乐市正莫镇正莫村村西街东2排10号
联系电话	151-28166510 15128166510

## 产品详情

温度应在15 -25 ，并避免过堂风。否则易造成苯挥发量过大，使固化不，制品表面发粘。材料保管：库房温度应低于20 。保管期不得的过其贮存期，玻璃纤维应放在干燥的地方。促进剂也不得的过其贮存期。、固化剂应该存放在远离工作场所的阴凉地方。固化剂与促进剂应远离。固化剂不能与纸张、棉花环或其他纤维素织物。

否则易引起自燃。花环制品工艺生产车间工具：花环生产中需要的工具有：配胶桶、胶桶、毛刷、剪刀、手套、锉刀、辘子及一些大型电动工具。工艺装备（成形模）的选择：按照零件外观要求选择阴模成型或阳模成型。贴胎面为光滑面。按照图纸或样板制造生产母模。按照生产母模制造成型模。成型模和母模的材质可以是金属、木质、石膏、环氧加填料以及花环等。

种类的选择：不饱和聚酯是指具有线型结构的可溶的、分子量不高而主链上同时具有重复酯键和不饱和双键的有机高分子化合物。成品出生产时的状态是线型不饱和聚酯的苯溶液。不能长期保存，其固化后产物为苯与不饱和聚酯的体型结构共聚物。具有不溶不熔的特性。由于分子结构不同，其产品性能也不尽相同。所以有不同的牌。

按性能可分为通用型、防腐型、自熄型和耐热型等。常用的为通用型有191DA#、191DC#等，其刚性较大。可用于做花环制品。196#为柔性。可改善花环制品的脆性。花环制品工艺车间生产图促进剂、固化剂的选择：固化剂采用二丁酯糊。使用时需搅拌均匀。促进剂采用环烷酸钴苯溶液，紫色液体。

增强剂：玻璃纤维为主要增强剂。包括表面毡，短切纤维毡，碳纤维及各种布。增强剂的含量将影响花环制品的性能。增强剂含量过少会影响制品的刚性。使脆性过大。含量过多，易造成制品浸渍不良，产生分层。制品韧性差。手糊主要采用无捻织物及短切毡等。表面毡：定长单丝粘结成很簿的一种毡，它浸胶速度快且能吸收比较多量的。

