

[产品促销] 日文版日本三菱铅笔

产品名称	[产品促销] 日文版日本三菱铅笔
公司名称	昆山市玉山镇佳品贸易商行
价格	.00/个
规格参数	铅芯硬度:6B-9H 品牌:三菱 用途:实验或硬度测试
公司地址	中国 江苏 昆山市 环城北路
联系电话	86 0512 57535390 13914983242

产品详情

铅芯硬度	6B-9H	品牌	三菱
用途	实验或硬度测试	外壳材质	木制
型号	6B-9H	特色	环保
款式	***	铅芯颜色	黑色
包装形式	塑胶盒	贸易属性	促销

[产品促销] 日文版日本三菱铅笔

产品简介：

三菱测试铅笔三菱uni铅笔系列:6b-9h(6b、5b、4b、3b、2b、b、hb、f、h、2h、3h、4h、5h、6h、7h、8h、9h)共17支.

适用于测试产品硬度,手机,汽车,塑胶,化工,电镀,玻璃,电镀厂都会用到,铅笔式硬度计利用标准铅笔之硬度,对于所测试产品表面进行刮伤测试。依据标准铅笔硬度标示,来判别产品表面之硬度,详细介绍:通过犁破漆膜的铅笔硬度等级测定漆膜硬度,试验技术特征:硬度以在规定试验条件下通过犁破漆膜的铅笔硬度等级表示据wolff wilborn规范,测量涂料表面硬度的抗刮性,可用于试验分析或控制产品品质,无论是油漆、涂料、家具、汽车,单层或多层烤漆均适用,测试极为快速及简便.

产品详情：

*铅笔硬度计的使用方法：

1.须在良好的实验室环境下进行,并从较硬的铅笔开始试验

- 2.将安装好的铅笔硬度计，轻轻放在待测物表面
- 3.用手指抓住滑轮两侧，以5...10cm / 秒的速度，向前推10mm，一次即可，不可来回拖拉
- 4.以肉眼观察样本表面是否被刮伤？
- 5.依铅笔硬度的顺序，由硬到软逐步测试，直到笔尖完全不会刮伤涂布表面为止
- 6.注意：笔尖造成的任何刮痕、破坏，都视为刮伤wolff-wilborn

*铅笔硬度的判定方法：

- 1.您必须记录每支铅笔，是否会在样本表面产生刮痕？
- 2.由硬到软的顺序来判断，第一支不会留下刮痕的铅笔（划线长度至少3mm），就是最终的“铅笔硬度”
- 3.参考信息：另有一种“wolff-wilborn”规范，是由软到硬的顺序测试，第一支会留下刮痕的铅笔，视为最终的“wolff-wilborn铅笔硬度”
- 4.因此，在您的实验报告中，要注明是采用何种硬度规范，以免误用注：铅笔硬度等级6b 5b 4b 3b 2b b hb f h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h最软中等最硬

*铅笔的切削规范：

- 1.用锋利的刀片，将木质部削去5mm左右，露出铅笔蕊，但不可损伤
- 2.取no.400砂纸，将铅笔以90度角度，垂直在砂纸上研磨
- 3.当笔尖被磨成平面时，即可备用
- 4.每次测量完毕，请重复1...3步骤，重新处理笔尖以上是日本三菱铅笔，三菱铅笔，日文版，日涂检测、h的详细信息，如果您对日本三菱铅笔，三菱铅笔，日文版，日涂检测、h的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取日本三菱铅笔，三菱铅笔，日文版，日涂检测、h的最新信息。