

美国伊士曼 箱装PCTG TRITAN EX401高透明

产品名称	美国伊士曼 箱装PCTG TRITAN EX401高透明
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国伊士曼
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

Tritan? EX401 物性表

基本性能号
添加剂
特性

E118289-100101424

脱模
共聚物

抗撞击性，高

可加工性，良好

快的成型周期

耐化学性良好

耐热性，高

耐用性

清晰度，高

韧性良好

食品接触的合规性

水解稳定

脱模性能良好

	外观良好	
用途	无定形的 大型家用电器和小型家用电器	
	电器用具	
	家用货品	
机构评级	消费品应用领域 FDA 食品接触, 未评级	
	NSF 51	
加工方法	NSF 61 注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.17
收缩率 - 流动		0.50 到 0.70
硬度额定值单位制测试方法		115
抗冲击强度额定值单位制测试方法		
23 ° C		1590
23 ° C		1620
抗张强度		
屈服, 23 ° C		44.0
屈服, 23 ° C		45.0
断裂, 23 ° C		53.0
断裂, 23 ° C		49.0

伸长率 屈服, 23 ° C	7.0
断裂, 23 ° C	140
断裂, 23 ° C	130
弯曲模量 23 ° C	1590
23 ° C	1530
弯曲强度 (屈服, 23 ° C)	66.0
悬臂梁冲击值 23 ° C	650
-40 ° C	14
23 ° C	66
无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C)	无断裂
冲击能 0.45 MPa, 未退火	109

1.8 MPa, 未退火	92.0
透射率(额定)值单位制测试方法	92.0
雾度	< 1.0
注射温度值单位制	88.0
干燥时间	4.0 到 6.0
加工(熔体)温度	260 到 282
模具温度	38.0 到 66.0