

PP荷兰巴塞尔 EP2967 用途：薄膜挤出 吹塑薄膜 吹塑成型 挤出

产品名称	PP荷兰巴塞尔 EP2967 用途：薄膜挤出 吹塑薄膜 吹塑成型 挤出
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

巴塞尔Moplen EP2967

特性

共聚物 ;抗冲共聚物 ;良好的加工性能 ;流动性低

用途

Blown Film ;包装 ;薄膜 ;层压板 ;吹塑成型应用
加工方法

薄膜挤出 ;吹塑薄膜 ;吹塑成型 ;挤出 ;挤
物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度

0.900

g/cm

ISO 1183
熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16 kg)

0.85

g/10 min

ISO 1133
薄膜
割线模量 - MD

500

MPa

ASTM D882
抗张强度 - MD
屈服

16.0
断裂

63.0
断裂, 50 m, 挤塑薄膜 2

62.0
伸长率 - MD

1000

%

830
机械性能
拉伸应力

26.0

ISO 527-2

31.0
拉伸应变

14

> 500
弯曲模量

1080

ISO 178
冲击性能
简支梁缺口冲击强度
-20 ° C

6.0

kJ/m

ISO 179/1eA

23 ° C

70

热性能

热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)

83.0

ISO 75-2/B

维卡软化温度

152

ISO 306/A50

光学性能

光泽度

50.0 m

17

ASTM D2457

50.0 m, 铸造薄膜

34

雾度

48

ASTM D1003

28