

无锡面料阻燃测试、点燃香烟燃烧测试

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 无锡面料阻燃测试、点燃香烟燃烧测试 |
| 公司名称 | 江苏广分检测技术有限责任公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测 |
| 联系电话 | 18912706073 18912706073 |

产品详情

面料阻燃测试1、样品尺寸水平位置样品203mm×381mm（经向）六块垂直位置样品203mm×254mm（经向）六块2、测试方法(1)、在测试前处理样品，标准覆盖面料和测试耗材（如香烟、海绵等）在测试前需要放置在温度 21 ± 3 、湿度50%~66%的环境下至少平衡四个小时；(2)、将三块测试面料分别包在海绵上，用大头针将样品两端钉在海绵上；将样品安装在测试架上，放于通风橱中，用大头针将覆盖布钉在垂直样品上，覆盖布离交接缝处距离为50mm；(3)、点燃香烟，使其充分燃烧，将香烟放在垂直样品与水平样品交接缝处，并且香烟到两边的距离相等；(4)、用覆盖布盖住香烟，抹平并使其与香烟有良好接触；(5)、观察燃烧情况：若香烟未能完全火烧完即熄灭，用一支新的香烟代替，放在新的位置上（或新的样品组合上），用覆盖布盖住，直到下列情况之一发生方有效：a)、三个测试样品上香烟全部烧完；b)、三支香烟在样品上都熄灭。(6)、若三个样品中任何一个发生明火的燃烧，扑灭样品，记录测试结果并再测三个样品；(7)、若三个样品没有一个发生燃烧，则测量垂直样板上炭化长度（从交接缝处即标记线向上至炭化部分的最高点之间的距离），炭化长度精确到2mm（0.1mm）；3、评判标准（1）、假如所有测试样品没有发生积极的阴燃，或者垂直方向的炭化长度小于44mm，样品通过该测试；（2）、若任何一个测试样品的垂直方向炭化长度大于等于44mm，则该样品为UFAC II级Cover fabric；（3）、若测试组合中的海绵发生明火燃烧，则样品为UFAC II级Cover fabric。