

韩国工程 POM 低粘度 F30-52

产品名称	韩国工程 POM 低粘度 F30-52
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:韩国工程 型号:F30-52 产地:韩国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13162686677

产品详情

韩国工程 POM 低粘度 F30-52

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	成型收缩率	3mmt,直径100mm		2.0
	吸水率	23 ° C,60%RH	ASTM D-570	0.22
物理性能	比重		ASTM D-792	1.41
机械性能	断裂强度	2mmt	ASTM D-732	560
	拉伸强度	23	ASTM D-638	590
	伸缩率	23	ASTM D-638	40
	洛氏硬度	M scale	ASTM D-785	M80
	曲折弹性率	23 ° C	ASTM D-790	2.60
	拉伸冲击强度	3.2mmt Stype	ASTM D-1822	90
	弯曲强度	23	ASTM D-790	850
电气性能	IZOD冲击强度	Notch 3.2mmt	ASTM D-256	5.5
	体积电阻率		ASTM D-257	1 × 10 ¹⁴
	表面电阻率		ASTM D-257	1 × 10 ¹⁶
	导电率	106Hz	ASTM D-150	3.7
	个质损耗系数	106Hz	ASTM D-150	0.007
热性能	耐电压		ASTM D-149	19
	线膨胀系数	20 ° C-80 ° C	ASTM D-696	13
	熔点	10 ° C/min	DSC Method	165

燃烧性	0.8mmt	UL-94	HB
热变形温度	18.6kgf/cm ²	ASTM D-648	110
热变形温度	4.6kgf/cm ²	ASTM D-648	158
熔融指数		ASTM D-1238	28