

复合型两布一膜规格200g/0.4mm/200g

产品名称	复合型两布一膜规格200g/0.4mm/200g
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	7.20/平方米
规格参数	断裂强度:14KN 伸长率:85% 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

两布一膜自身的优点：

两层无纺土工布是PE薄膜的保护层，保护防渗层不受损坏，亦可减少紫外线照射，增加抗老化的作用，同时具有强度高，延伸性能较好，耐酸碱、抗腐蚀，防渗性能好等。

两布一膜的施工细则：

在运输过程中两布一膜要避免受到物理的损坏。受严重磨损的两布一膜不能在工程中使用。

在工程现场，两布一膜应该堆放于平整不积水的地方，堆高不超过五卷的高度，并能看到卷的识别片。两布一膜用不透明材料覆盖以防紫外线老化。在储存过程中，要保持标签的完整和资料的完整。

在施工现场，基面一定在按设计要求清理好，这是确保防渗效果的关键，特别是对尖石、树根等杂物要彻底清除干净，基面不允许有局部凹凸现象，清理好的基面要用夯锤或夯板夯紧，使之密实平整。靠两布一膜10cm厚的保护层土料一定要过筛，不允许有粒径大于6mm以上颗粒，否则易刺破两布一膜。

铺设两布一膜时，一定要由上而上的铺设。膜与膜之间及膜与基面之间要压平贴紧，但不宜将膜拉得过紧，一般要略松一点，但不能在膜底留有气泡。因为两布一膜比较薄且很轻，铺好以后，在未铺好保护层以前，易被风吹动，所以一次铺膜面积不宜达大，边铺膜边盖保护层土料。回填保护层及砌筑块石护面时，一定要轻放，以免撞破两布一膜。两布一膜的接缝接头有热粘、胶粘、搭接等方法。

两布一膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等。

两布一膜的包装、标示、运输与储存

两布一膜按定长成卷包装。其拼接率应在15%以内，包装应保证不散落、不破损、不沾污。

两布一膜标示内容包括：产品名称、规格、品质、长度、生产日期、执行标准、厂名等。

运输中不得沾污、雨淋、破损，不得长期曝晒和直立。

存储应放置在干燥处，注意防潮、防火。