

PP韩国乐天 HE-362M 注塑级 高刚度 高冲击强度 可喷涂性

用途：汽车外部装饰

产品名称	PP韩国乐天 HE-362M 注塑级 高刚度 高冲击强度 可喷涂性 用途：汽车外部装饰
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	12.10/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

品牌

韩国乐天化学

牌号

POPELEN HE-362M

厂商

产地

韩国

厂家(产地)

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑，挤出，中空吹塑

特性级别

刚性，高抗撞击性，高可喷涂的

用途级别

医疗/护理用品，容器

中文名称

聚丙烯

特性

耐冲击性，机械性质强韧

另称

可售卖地

全国

用途

汽车的发动机罩下的汽车领

PP是什么塑料说明;

聚丙烯,是丙烯由聚合而制得的一种热塑性树脂,聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物,密度只有0.90--"0.

91g/cm³,是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定。

PP成型注意事项 干燥处理：如果储存适当则不需要干燥处理。

熔化温度：220~275 ，注意不要超过275 。

模具温度：40~80 ，建议使用50 。结晶程度主要由模具温度决定。注射压力：可大到1800bar。注射速度：通常，使用高速注塑可以使内部压力减小到最小。如果制品表面出现了缺陷，那么应使用较高温度下的低速注塑。流道和浇口：对于冷流道，典型的流道直径范围是4~7mm。建议使用通体为圆形的注入口和流道。所有类型的浇口都可以使用。典型的浇口直径范围是1~1.5mm，但也可以使用小到0.7mm的浇口。对于边缘浇口，最小的浇口深度应为壁厚的一半；最小的浇口宽度应至少为壁厚的两倍。PP材料完全可以使用热流道系统。