

现货PC广州LG EF1006FH-KA079 折射率高 加工性能好

产品名称	现货PC广州LG EF1006FH-KA079 折射率高 加工性能好
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PC塑胶原料 规格:25KG/包 产地:LG 原装进口
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货PC广州LG EF1006FH-KA079 折射率高 加工性能好基本信息

品牌：广州LG

牌号：EF1006FH-KA079

品名：PC

型号：EF1006FH-KA079

产品用途：塑胶制品厂

外形尺寸：25KG

生产企业：广州LG

货号：EF1006FH-KA079

是否进口：否

PC 广州LG EF1006FH-KA079制备工艺过程

聚碳酸酯纺织纱管的生产，选用*法生产的PC为原料，其中新料为80%，再生料为20%。其生产工艺流程如下：

配料 干燥 注射 修整 抛光 热处理 制品。

烘箱干燥温度115—120℃，16-20小时，物料在料盘上厚度为30毫米以下，使树脂含水量在0.03%以下。

料筒三区温度为200—220、250—280、260—290℃，喷嘴温度比料筒稍低些，低5-10℃。注射压力60—100 MPa，成型周期25秒，热处理温度115—120℃，1小时，要采用倒悬式进行热处理。

该纱管比木质纱管使用寿命长3倍、尺寸稳定、耐候性好，不起毛、光洁度好，能提供各种颜色的纱管，便于搞好班组经济核算。

对于废旧再生PC材料，还可以进行增韧处理，顶替新料使用。可在再生PC料中，共混少量的尼龙树脂，或高抗冲聚苯乙烯树脂，可使制品的冲击强度提高1倍以上，弯曲强度也有改善，对树脂的加工性能、表面光泽均有所提高了很多。

此外，由于尼龙在熔融时粘度极低，能对共混体系中的颜料有优良的浸润包复作用，破坏了颜料较子的聚集结构，增加了颜料分散性，为此可降低颜料用量的20%。