

PC 上海三菱瓦斯 DGN 2010R2 高弯曲模量、耐热性、电镀性能

产品名称	PC 上海三菱瓦斯 DGN 2010R2 高弯曲模量、耐热性、电镀性能
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	16.80/千克kg
规格参数	品牌:上海三菱瓦斯 型号:DGN 2010R2 产地:上海
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

PC 上海三菱瓦斯 DGN 2010R2 高弯曲模量、耐热性、电镀性能挤出板

PC料一定要干燥，使之含水量降到0.02%以下。PC板原料的分子量应选在3.5万为好。

挤出机螺杆长径比为20：1，杆中的加料段和计量段长度各占全长的25%，而且螺槽深度一定，压缩段长度为全长的一半。螺杆压缩比为2.5-3;螺槽深度一般应小于4毫米;用销钉螺杆混炼效果更好。

过滤网组可采用80/120/200/120/80目型式。

衣架式机头比较常用，但造价较贵。

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

1.20

g/cm

ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)

140

g/10 min

ISO 1133

熔融体积流量 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)

136

cm/10min

收缩率

横向流量 : 3.20 mm

0.4到0.6

%

流量 : 3.20 mm

吸水率 (饱和, 23 ° C)

0.24

机械性能

拉伸模量

2400

MPa

ISO 527-2

拉伸应力 (屈服)

65.0

拉伸应变 (屈服)

5.7

标称拉伸断裂应变

85

弯曲模量

2500

ISO 178
弯曲应力

100

PC 上海三菱瓦斯 DGN 2010R2 高弯曲模量、耐热性、电镀性能