

TPU 德国科思创 5377

产品名称	TPU 德国科思创 5377
公司名称	沙比特塑料贸易(苏州)有限公司
价格	33.00/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308号
联系电话	0512-55259562 15050270060

产品详情

TPU 德国科思创 5377

Desmopan 5377A 物性表

基本材料编号	E465093-101727501	
RoHS 合规性	RoHS 合规	
加工方法	挤出	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1140
硬度额定值单位制测试方法		
邵氏 A, 3 sec		77
邵氏 D, 15 sec		28

机械性能额定值单位制测试方法

断裂, 23 ° C	27.0
10% 应变, 23 ° C	1.30
50% 应变, 23 ° C	3.60
应变, 23 ° C	4.90
300% 应变, 23 ° C	8.90
拉伸应变 4(断裂, 23 ° C)	640
Tensile Storage Modulus	
-20 ° C	180
20 ° C	29.0
60 ° C	21.0

抗磨损性 (23 ° C)		80.0
冲击性能额定值 单位制测试方法		45
弹性体额定值 单位制测试方法		40
压缩变形		
23 ° C, 72 hr		20
70 ° C, 24 hr		50
注射成型 单位制		< 80.0
加工（熔体）温度		180 到 200
模具温度		20.0 到 40.0
挤出成型 单位制		< 80.0
熔体温度		170 到 190