

# PMMA 法国阿科玛 高抗冲PMMA VM-100

产品名称	PMMA 法国阿科玛 高抗冲PMMA VM-100
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PMMA 型号:VM-100 产地:法国阿科玛
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

## 产品详情

品牌

法国阿科玛

产地

法国

品名

PMMA

牌号

VM-100

特性

高抗冲

规格级别

注塑级

可售卖地

全国

## 用途

电子电气部件,汽车部件

## 类型

## 标准料

供应PMMA VM-100 法国阿科玛 挤出级PMMA VM-100

### 【ASTAGLAS】法国阿科玛 PMMA V040

注塑级。挤出/注射成型，高流动，高清晰/高透明，高抗冲击性。

重要参数：熔体流动速率:15 g/10min 密度:1.18 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.3% 缺口冲击强度:1.8 弯曲强度:97 MPa  
弯曲模量:3100 MPa 硬度:89 维卡软化点:90 热变形温度:77 透光率:92%

## 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	密度	ASTM D792	1.19	23度比重	
	24小时吸水率	ASTM D570	0.30	%	
	熔流率	ASTM D1238	14.5	g/10 min	
	收缩率	平行流动方向	ASTM D955	0.0040 - 0.0070	cm/cm
机械性能	抗压强度	ASTM D695	--	MPa	
	拉伸模量	ASTM D638	--	MPa	
	屈服点拉伸强度	ASTM D638	66.2	MPa	
	弯曲模量	ASTM D790	3030	MPa	
	断裂弯曲强度	ASTM D790	96.5	MPa	
	断裂点伸长率	ASTM D638	--	%	
	缺口冲击强度	ASTM D256	12.3	J/m	
热性能	维卡软化温度	ASTM D1525	82.2		
	长连续使用时间	ASTM D794	62.8 - 76.7		
	热变形温度	264 psi, 未退火	ASTM D648	77.2	
光学性能	UL阻燃等级	1.47 mm	UL 94	HB	
	折射率		ASTM D542	1.490	
	透光度		ASTM D1003	92.0	%
	雾度		ASTM D1003	2.0	%