

室外应用抗UV TPV 美国埃克森 121-65M300

产品名称	室外应用抗UV TPV 美国埃克森 121-65M300
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国埃克森 型号:121-65M300 性能:室外应用 抗UV TPV
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Santoprene 121-65M300 物性表

基本信息

尺寸稳定性良好

抗紫外线性能良好

可回收材料

流动性高

耐臭氧性能

耐化学性良好

外观良好

优良外观

用途S 合规性	汽车外部装饰	
外观	室外应用	
形式	汽车内饰的应用	
加工方法	黑色	
	汽车内部装备	
	多次注射成型	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		
--		0.918
--		0.920
硬度额定值单位制测试方法 (23 ° C, 2.00 mm)		65
伸长率额定值单位制测试方法 (23 ° C)		2.30
抗张强度 - 横向流量 (断裂, 23 ° C)		6.60
伸长率 - 横向流量 (断裂, 23 ° C)		490
压缩变形		
70 ° C, 22 hr 1		41
100 ° C, 70 hr 2		53

700 °C 220h64

83

空气中极限伸长率的变化率 (100 ° C, 1008 hr)

-3.0

空气中极限伸长率的变化率 (100 ° C, 1008 hr)

-10

空气中硬度计硬度的变化率 (支撑 A, 100 ° C, 1008 hr)

2.0

热性能额定值单位制测试方法