

聚合物门窗填缝砂浆使用说明

产品名称	聚合物门窗填缝砂浆使用说明
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:灰
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

颜色：灰色

成分 4mm

颗粒 硅酸盐水泥、惰性填料硅酸盐水泥、惰性填料、级配砂、防水剂及其它化学添加剂

兑水量 约需16-18% (6.4-7.2公升水/40公斤粉料)

密度 1.5公斤/公升(干) /1.6公斤/公升(湿) 加17%水

施工厚度 15-50mm

施工时间 约1小时

耗用率 约1.6kg/m²/mm

养护:产品在常温状态下即可硬化,通常室内施工无须洒水养护;而在高温干燥天气下,需洒水养护,确保达到物理性能。

施工方法:

确保基面无油脂、脱模剂、铁锈、锈金属、木屑、油漆、塑料、粉尘及其它任何能够影响门窗塞缝防水砂浆粘结强度的污染物。

施工前基面湿水,确保表面无明水时进行施工。

将粉料按比例加入16%-18%的水中(6.4-7.2公升水/40公斤粉料),同时用电动搅拌机搅拌。

充分搅拌3-5分钟，使材料均匀无结块，将产品施工至要求厚度。

将搅拌好的门窗塞缝防水砂浆材料灌满窗框与混凝土之间的缝隙，填满并压实，确保砂浆干燥和硬化30分钟，用抹刀将砂浆表面压光磨平，多余的材料。