

# 阻燃30%玻纤 PBT 漳州长春 4130-104F

产品名称	阻燃30%玻纤 PBT 漳州长春 4130-104F
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:漳州长春 型号:4130-104F 性能:阻燃 30%玻纤
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

### LONGLITE PBT 4130-104F 物性表

基本信息  
增强材料

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量

特性

阻燃性

加工方法

注射成型

物理性能  
性能额定值单位制测试方法

1.64

熔流率 (熔体流动速率) (250 ° C/2.16 kg)

13

收缩率

垂直流动方向

0.80 到 1.2

流动方向	0.30 到 0.50
机械性能 机械性能额定值单位制测试方法	10000
拉伸应力 (断裂, 23 ° C)	120
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	2.2
弯曲模量 (23 ° C)	8300
弯曲应力 (23 ° C)	180
冲击性能 冲击性能额定值单位制测试方法	8.5
热性能 热性能额定值单位制测试方法	
0.45 MPa, 未退火	220
1.8 MPa, 未退火	205
熔融温度	225
电气性能 电气性能额定值单位制测试方法	1.0E+13

体积电阻率		1.0E+15
介电强度 (2.00 mm)		19
可燃性等级	UL94 V-0	V-0
注射成型	收缩率	120 到 140
干燥时间		4.0
加工 (熔体) 温度		240 到 270
模具温度		60.0 到 100