

# 优质抗静电剂 油剂

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 优质抗静电剂 油剂                    |
| 公司名称 | 富阳市何氏化纤助剂有限公司                |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 | 型号:无<br>产品规格:无<br>用途、使用范围:无  |
| 公司地址 | 中国 浙江 杭州市 富阳市永昌镇永昌村          |
| 联系电话 | 86 0571 63202996 13868166677 |

## 产品详情

|         |   |      |   |
|---------|---|------|---|
| 型号      | 无 | 产品规格 | 无 |
| 用途、使用范围 | 无 | 品牌   | 无 |
| 包装规格    | 无 | CAS  | 无 |

【化学组成】 阳离子季铵型表面活性剂

### 【性状】

外观 黄色至黄棕色油状粘稠物

溶解性 在室温下易溶于丙酮、苯、正丁醇、氯仿、二甲基甲酰胺、二氧六环，乙二醇，甲基（乙基或丁基）赛璐璐溶剂及醋酸和水，在50℃时可溶于四氯化碳，二氯乙烷，苯乙烯等。

稳定性 对5%的酸碱稳定，当温度达到180℃以上则要开始分解。

混用性 可与阳离子表面活性剂及非离子表面活性剂混合使用，但不宜与阴离子活性剂混用。

### 【用途】

- 1.用于聚酯、聚乙烯醇，聚氧乙烯等合成纤维以及塑料制品的纺丝静电消除。
- 2.具有优良的抗静电剂性、集束性及平滑性。

### 【应用方法】

1. 用于聚酯、聚乙烯醇，聚氧乙烯等合成纤维的纺丝静电消除剂，用量为0.2-0.5%(对纤维重)。

2. 真丝静电消除剂，用量为0.75-1g/l。

3. 涤纶仿真丝织物碱减量促进剂。

4. 塑料薄膜制品的静电消除。

将抗静电剂sn溶于适当的溶剂中，然后与少量塑料粉混合，干燥后再将此料加入全部少量塑料粉中，按常法加工，抗静电剂sn的一般用量0.5-2%，可达到良好的抗静电效果，例如涤纶片录音磁带采用本品0.2%涂敷，经静电测定结果仅20伏，未用本品，静电达1200伏。

5. 用作沥青乳化剂

参考配方：沥青 550公斤，水 450公斤，抗静电剂sn 1-2公斤。

沥青乳液的配制：将抗静电剂sn溶解在80-90 的水中，加入乳化剂，再将沥青加热到130-150 ，按比例倒入乳化机进行乳化即可。

【包装贮运】 200kg塑料桶。应密封贮存于阴凉、干燥、通风的仓库内。贮存期为一年。