

# 供应 PP 韩国油化 RP2400 管材级 挤出聚丙烯聚丙烯原料

产品名称	供应 PP 韩国油化 RP2400 管材级 挤出聚丙烯聚丙烯原料
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国油化 型号:RP2400
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

### PP-R/RP2400/

大韩油化 原料描述部分

规格级别外观颜色该料用途备注说明

易加工性 管材级 挤出

加工条件

加工条件

原料技术数据性能项目	试验条件[状态	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	密度	ASTM D-1505	0.9	g/cm <sup>3</sup>
	OIT	200	ASTM D-3895 >30	min
	吸水性		ASTM D-570 >0.01	%
机械性能	熔体流动速率		ASTM D-1238 0.25	g/10min
	艾佐德冲击强度	Notched,23	ASTM D-256 60	kgfcm/cm
	艾佐德冲击强度	Non-Notched	ASTM D-256 NB	kgfcm/cm
	断裂伸长率		ASTM D-638 >600	%

电气性能	弯曲模量	ASTM D-790	8500	kgf/cm <sup>2</sup>
	洛氏硬度	ASTM D-785	72	R Scale
	屈服拉伸强度	ASTM D-638	230	kgf/cm <sup>2</sup>
	体积电阻率	ASTM D-257	1	10 <sup>17</sup> .H
	耗散(损耗)因数	ASTM D-150	2	10 <sup>-4</sup> /   10 <sup>-4</sup> /
	介电强度 (短时间)	ASTM D-149	40	KV/
	Arc Resistance	ASTM D-495	130	sec
热性能	介电常数	ASTM D-150	2.3	
	热传导性	KPIC Method	3	10 <sup>-4</sup> calcm/cmsec C
	比热性	ASTM D-648	0.46	/g
	维卡软化点	ASTM D-1525	133	
	熔点	ASTM D-3418	139	
	热变形温度	ASTM D-648	85	