

PET美国杜邦(中国大陆)总代理商 杜邦PET

产品名称	PET美国杜邦(中国大陆)总代理商 杜邦PET
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

PET美国杜邦(中国大陆)总代理商 杜邦PET

PET性质:为结晶性热可塑性塑料，具明显熔点245~260 ，在室温下有优良之机械性能及耐摩擦、磨耗性能。但因Tg低所以其热机械性能差，

一般都添加玻纤以提高耐热及机械性能，此类称FR-PET。

优点:1、尺寸安定性佳2、机械性能优异3、潜变性小
4、电气特性佳5、耐候性优6、耐有机熔剂、油及弱酸7、耐气性耐水性好8、具自熄性

用途:

电子电器：断电器、整流器、线轴、吹风机风口、线轴灯罩

汽车：电装组件、挡泥板、煞车器把手

工业零件：冷却风扇把手

典型应用范围:

汽车工业（结构器件如反光镜盒，电气部件如车头灯反光镜等），电器元件（马达壳体、电气联结器

、继电器、开关、微波炉内部器件等)。工业应用(泵壳体、手工器械等)。

注塑模工艺条件:

干燥处理:加工前的干燥处理是必须的,因为PET的吸湿性较强。建议干燥条件

为120~165 ,4小时的干燥处理。要求湿度应小于0.02%。

熔化温度:对于非填充类型:265~280 ;对于玻璃填充类型:275~290 。

模具温度:80~120 。

注射压力:300~1300bar。

注射速度:在不导致脆化的前提下可使用较高的注射速度。

流道和浇口:可以使用所有常规类型的浇口。浇口尺寸应当为塑件厚度的

50~**。

化学和物理特性:

PET的玻璃化转化温度在165 左右,材料结晶温度范围是120~220 。PET在高温下有很强的吸湿性。对于玻璃纤维增强型的PET材料来说,在高温下还非常容易发生弯曲形变。可以通过添加结晶增强剂来提高材料的结晶程度。用PET加工的透明制品具有光泽度和热扭曲温度。可以向PET中添加云母等特殊添加剂使弯曲变形减小到***小。如果使用较低的模具温度,那么使用非填充的PET材料也可获得透明制品

美国杜邦PET热销系列:

上海奕塑热销:PET 美国杜邦 415HP BK503

上海奕塑热销:PET 美国杜邦 415HP NC010

上海奕塑热销:PET 美国杜邦 530 BK503

上海奕塑热销：PET 美国杜邦 530 NC010

上海奕塑热销：PET 美国杜邦 530HTE NC010

上海奕塑热销：PET 美国杜邦 540SUV BK544

上海奕塑热销：PET 美国杜邦 545 BK504

上海奕塑热销：PET 美国杜邦 545 NC010

上海奕塑热销：PET 美国杜邦 935 BK505

上海奕塑热销：PET 美国杜邦 935 NC010

上海奕塑热销：PET 美国杜邦 935SUV BK593

上海奕塑热销：PET 美国杜邦 940 BK505

上海奕塑热销：PET 美国杜邦 FG530 NC011

上海奕塑热销：PET 美国杜邦 FR515 BK507

上海奕塑热销：PET 美国杜邦 FR515 NC010

上海奕塑热销：PET 美国杜邦 FR530 BK507

上海奕塑热销：PET 美国杜邦 FR530 NC010

上海奕塑热销：PET 美国杜邦 RE5329 BK503