

良好的着色性 TPV 美国埃克森 8271-75

产品名称	良好的着色性 TPV 美国埃克森 8271-75
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国埃克森 型号:8271-75 性能:良好的着色性食品接触性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Santoprene 8271-75 物性表

基本属性

E80017-250572

特性

低摩擦系数

较低的气味转移性

较低的味道转移性

可回收材料

良好的着色性

耐臭氧性能

耐化学性良好

食品接触的合规性

吸水低或不吸水

	非特定食品应用	
	活动的铰链	
	密封件	
	柔软的把手	
	食品容器	
用途评级	器具 食品接触, 未评级	
	大型家用电器和小型家用电器	
	UL QMFZ2	
	UL QMFZ8	
RoHS 合规性	RoHS 合规	
UL文件号	E80017	
外观	自然色	
形式	粒子	
加工方法	吹塑成型	
	多次注射成型	
	挤出吹塑成型	
	注吹成型	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		
--		0.938
--		0.940
硬度额定值单位制测试方法 (C, 2.00 mm)		81

弹性体额定值单位制测试方法, 23 ° C)	3.90
抗张强度 - 横向流量 (断裂, 23 ° C)	8.30
伸长率 - 横向流量 (断裂, 23 ° C)	480
撕裂强度 - 横向流量 23 ° C 1	26.0
23 ° C 2	26
压缩变形 70 ° C, 22 hr 3	37
125 ° C, 70 hr 4	75
70 ° C, 22 hr 5	37
125 ° C, 70 hr 6	75
性能额定值单位制测试方法	-60.0

RTI Elec

850

可燃性试验方法

1.10 mm

HB

3.00 mm

HB