

PP韩国大林巴塞尔 HA686J 热成型 高刚性 高抗撞击性 用途：杯子 瓶子 食品包装

产品名称	PP韩国大林巴塞尔 HA686J 热成型 高刚性 高抗撞击性 用途：杯子 瓶子 食品包装
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PP塑胶加工工艺

干燥处理：如果储存适当则不需要干燥处理。

熔化温度：220~275C，注意不要超过275C。

模具温度：40~80C，建议使用50C。结晶程度主要由模具温度决定。

注射压力：可大到1800bar。注射速度：通常，使用高速注塑可以使内部压力减小到最小。如果制品表面出现了缺陷，那么应使用较高温度下的低速注塑。流道和浇口：对于冷流道，典型的流道直径范围是4~7mm。建议使用通体为圆形的注入口和流道。所有类型的浇口都可以使用。典型的浇口直径范围是1~1.5mm，但也可以使用小到0.7mm的浇口。对于边缘浇口，最小的浇口深度应为壁厚的一半；最小的浇口宽度应至少为壁厚的两倍。PP材料完全可以使用热流道系统。

聚丙烯PP塑料的用途：汽车配件、用于汽车挡泥板、通风管、风扇叶片、汽车保险杠、滤波器、刹车线软管、洗衣机框架以及机盖、电视机、日常生活消费品、电动工具配件、以及防腐管材、板材，挤出型材、挤出吸塑片材、塑料薄膜，塑料瓶盖、以及线材和一些其他的注塑产品、薄膜、PPR热水管、PPH管、PPR冷水管、塑料软管子、健身器材、齿轮、CPP电力管、滑雪产品、手机配件、一次性塑料杯子、凳子椅子、包装盒、微波炉产品、奶茶杯、插座、排插、文具类、笔杆等等