

条码等级	ansi规格3.5/a以上（竖码）
适用打印介质	涂层纸、铜板纸、热转印专用纸
耐刮擦性能	图像浓度保持率80%以上（涂层纸）*
耐光性能	图像浓度保持率70%以上（涂层纸）**
使用环境	5 ~ 35 / 20 ~ 80%rh
存放环境	0 ~ 40 / 20 ~ 80%rh

碳带基质	蜡
此表所记载数据为技术参考值，不是保证值；	
碳带总厚度	7.5 ± 0.5 μm
* 摩擦试验机负重1.96 × 10 ⁴ pa，摩擦次数450次（牛皮纸）**	
透过浓度	至少1.2（macbeth浓度计）
使用紫外线试验机进行720小时曝光试验（约相当于1年左右光照）	
打印速度	至多8inch/sec
打印能级	我们能够提供此种产品的母带 至少12mj/aq.mm

印刷浓度 至少1.9（macbeth浓度计）