

# PP泰国石化 2511HXGA5 挤出 玻纤增强25% 高刚性 流动性低 耐热 用途：电子电气 家电部件 汽车行业

产品名称	PP泰国石化 2511HXGA5 挤出 玻纤增强25% 高刚性 流动性低 耐热 用途：电子电气 家电部件 汽车行业
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

## [PP/POLIMAXX 2511HXGA5/泰国石化](#) 物性表

### 规格用途

规格级别	Block Copolymer,流动性低,耐热性,高, 刚性,高 挤出	外观颜色
该料用途	汽车领域的应用,电气/电子应用领域,家电部件	
备注说明	填料：玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量。	

### 技术参数

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重	ASTMD792	1.07	g/cm <sup>3</sup>
	熔流率(熔体流动速率)( 230 ° C/2.16kg)	ASTMD1238	1.1	g/10

硬度	洛氏硬度(R级,23 ° C)		ASTMD785	96	
机械性能	抗张强度(屈服,23 ° C)		ASTMD638	63.3	MPa
	伸长率(断裂,23 ° C)		ASTMD638	7.0	%
	弯曲模量(23 ° C)		ASTMD790	4810	MPa
	弯曲强度(屈服,23 ° C)		ASTMD790	72.6	MPa
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强度(23 ° C)		ASTMD256	20.1	kJ/m <sup>2</sup>
热性能	载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火)		ASTMD648	159	° C