

PP巴塞尔 EP540N 玩具类制品，家用器皿等

产品名称	PP巴塞尔 EP540N 玩具类制品，家用器皿等
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:巴塞尔 型号:EP540N 产地:韩国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

PP巴塞尔 EP540N

该料用途该产品比普通的共聚多含20%的硬性。抗冲，透明，适合食品接触，高刚性。可应用于容器，运动休闲和玩具类制品，家用器皿等。备注说明注塑级 加工条件加工条件

原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 230 ， 2.16kg ASTM D-1238 120g/10min

密度 ASTM D-792 0.9G/cm³ 机械性能 洛氏硬度 ASTM D-785 80R 标尺

IZOD 缺口冲击强度 23 ASTM D-256 95J/m 屈服伸长率 ASTM D-638 5% 弯曲模量 ASTM D-790 1450MPa 屈服拉伸强度 ASTM D-638 27MPa

通过认证

PP塑料

(聚丙烯)

英文名称:Polypropylene

比重:0.9-0.91克/立方厘米成型收缩率:1.0-2.5%成型温度：160-220 干燥条件：---

物料性能

密度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆,不耐模易老化.

适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件

成型性能

1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解.

2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形.

3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低方向方向性明显.低温高压时尤其明显,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,留痕,90度以上易发生翘曲变形

4.塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中.

我司产品，原厂原包，价格合理,可公司免费提供产品物性表，SGS环保认证，UL黄卡物质安全资料表(MSDS)等。秉持：“诚信、以客为尊、全力以赴，开拓进取、灵活经营、互益双赢”为宗旨。欢迎您来人来电垂询!长期现货供应