

木胶粉“佳乐佳 其他

产品名称	木胶粉“佳乐佳 其他
公司名称	上海佳亮木业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:“ 品牌:佳乐佳 粘合材料类型:其他
公司地址	上海大叶公路7628号
联系电话	86-02167558096 13801976489

产品详情

型号	“	品牌	佳乐佳
粘合材料类型	其他	有效物质	99 (%)
保质期	12 (个月)		

木胶粉

特点用途：是单组份粉状脲醛树脂胶粘剂，具有高度耐水、防霉、粘结力强，可冷压或热固化等优良性能，其最大特点是使用方便，与同类进口产品相比具有气味小，适用期长等优点，是家具装配、薄板贴面、木板层压、木料镶边的理想胶粘剂。

施工工艺 1、调胶：称取一定重量胶粉，按比例加入水（重量比3：1）搅拌，注意：水要边搅边加，这样胶粉易于溶解，不易出现抱团现象。兑水的比例用户可根据需要自行调节，以得到粘度适中的胶液。一般用于榫接，指接等小面积粘合，建议用户适当减少兑水量；而大面积压板和拼板建议用户适当增加兑水量。胶液调好后的适用期与气温成反比，气温越高，适用期越短（适用期是指胶调好至凝胶的时间），一般情况下：气温10~20、20~30、30~40，适用期为6~3小时、3~2小时、2~1小时。用户应根据气温的高低，适用期的长短而确定每次调胶量，以免造成浪费。对于用胶量大，每次调胶多的客户建议使用电动搅拌器进行调胶，可省时省力。

2、施胶：手动施胶可用胶刀、胶刷，大面积过胶可用过胶机。施胶前注意粘接面应平整、光滑，涂胶量一般控制在150-160g/m²（单面）。3、施压：涂完胶的接合面在粘接时要施压，以便于胶粘剂深入木板。一般施压压力8-16kg/m²为最佳。施压时间与气温成反比，气温越高，施压时间越短。一般情况下：气温10~20、20~30、30~40，施压时间为12~24小时、8~12小时、6~8小时。施压时胶液稍溢出接头，表示用胶适当，施压结束，并不意味着胶层完全固化，一般胶层完全固化需要更长一段时间，此时胶层已硬如铁石，胶合强度达到最高。本产品也适合热压固化，在制造层压板、贴面板时常用热压，在热压温度105~110，热压压力8~16kg/m²时，热压时间为0.2~0.5分钟/毫米板厚。

注意事项 1、本品易潮，使用后一定要将袋口密封扎紧，以免受潮变质。2、在胶合板以及施工场所低温时（10以下），该胶的固化时间会较长，乃正常现象，只要气温回暖便会快速固化

联系电话021-67558126 021-57559456