

贵州安顺石英砂雪花白金刚砂橡胶塑料填料用

产品名称	贵州安顺石英砂雪花白金刚砂橡胶塑料填料用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

水泥蛭石保温隔热层应用技术要求是什么？

答：

水泥蛭石是以膨胀蛭石为骨料，以水泥为胶结料，按一定比例及水沙搅拌配制成料浆，经施工成一厚度而成。具有容重轻、导热系数小、强度高、不易膨胀裂变、脱层、工料经济等特点。当用于平层面时，可减轻层面荷重，节约水用量，降低造价，缩短施工工期。可用于层面或夹壁等处作现浇隔热保温层。

原材料，配合比和技术性能。原材料水泥和膨胀蛭石、水泥应不低于325号，一般选用425号普通硅酸盐水泥。水泥和膨胀蛭石的体积比，一般为1:5为经济合理。水泥纵横与灰沙比一般1:1为宜。现场检查方法：将拌好的水泥蛭石浆用手捏成团不散，并稍有水泥浆滴下时为合适。

水泥蛭石应用技术要求

- 1、采用人工拌合，不宜采用机械搅拌，可先将定量的水泥和蛭石干拌均匀后，浇上适量水，拌合均匀。
- 2、由于膨胀蛭石吸水较快，施工时较好把原材料运至铺设地点，随拌随铺，以保证水、沙准确，确保工程质量。
- 3、隔热保温层的虚铺厚度，一般为设计厚度130%（不包括找平层），铺后用木板实抹平至设计厚度。

4、水泥蛭石浆压实抹后应立即抹找平层，两者不得分为两阶段施工。找平层砂配合比为：#425硅酸盐水泥：粗砂：细砂=1：1：1，稠度为7-8cm（成粥状）。

5、找平层抹好后，一般在20度的温度及70%的湿度条件下，养护32天。

膨胀蛭石什么样的好，什么样的不好。区分膨胀蛭石的质量问题：

一、首先要看其颜色，膨胀蛭石的颜色较好是统一一种的，因为原矿蛭石片和膨胀后蛭石颜色是不一样的，本地蛭石和新疆蛭石的颜色也是不一样的。一般的膨胀蛭石都是黄金色的。

二、其次要观其粒度，一般客户对自己想要的膨胀蛭石粒度都非常清楚，所以在购买之前要看齐粒度是不是具体你想要的那种，避免不必要的麻烦发生。所以好多客户都要先寄一些样品看看。产品规格:8-12MM、4-8MM、2-4MM、1-2MM、0.3-1MM、40-60目、60-80目、80-100目、100目、150目、200目、325目等，规格可以根据要求来生产。

三、含沙量的判断，膨胀蛭石含沙量一般已经很少，但是你还是要区别好里面沙子的含量是不是超过了你的要求，这需要观察这批蛭石的一部分进行随机挑选，然后进行比对。

屋顶保温膨胀蛭石，屋顶保温系统是整个建筑的要点工程，而近年来轻质膨胀蛭石利用到建筑保温行业效果反馈明显，一般建筑房顶保温使用膨胀蛭石和水泥等混合使用；建筑保温行业国家规定不允许使用含有胶粉聚苯颗粒的保温系统，近期膨胀蛭石材料用于建筑房顶等保温逐渐广泛，膨胀蛭石以它自身优质使用者逐渐增加，膨胀蛭石不但具有良好的保温性能而且具有防火、隔热等功能深受人们的喜爱。

矿产品加工厂常年生产蛭石系列产品，见证了蛭石产品使用行业的增加，市场被无限拓展，而膨胀蛭石作为保温材料不但本身具有保温、防火、隔音。并且使用膨胀蛭石它能吸收有害气体物质，使室内空气清新，并且膨胀蛭石可以用在无土栽培方面。